

Compoglass® F

English

EN Instructions for Use

- Light-curing, compomer-based dental restorative material

DE Gebrauchsinformation

- Lichthärtendes Füllungsmaterial auf Compomerbasis

FR Mode d'emploi

- Matériau d'obturation compomer photosensible

IT Istruzioni d'uso

- Materiale per otturazioni a base di compomer, fotoindurente

ES Instrucciones de uso

- Material de obturación fotopolimerizable en base a compómero

PT Instruções de Uso

- Cómporto fotopolimerizável para restauração dental

SV Bruksanvisning

- Ljushärdande fyllningsmaterial på compomerbas

DA Brugsanvisning

- Lyspolymeriserende dentalt plast-fylldningsmateriale på kompomerbasis

FI Käyttöohjeet

- Valokoveteenien kompoomeeripohjainen täyttemateriaali

NO Bruksanvisning

- Lysherdende fyllingsmateriale på compomerbasis

NL Gebruiksaanwijzing

- Lichtuithardend tandheelkundig compoemertvulmateriaal op basis van compomeren

EL Οδηγίες Χρήσεως

- Φωτοπολυμερίζουμενο υλικό οδοντιατρικών αποκαταστάσεων βασισμένο σε αισημολυμέρη

TR Kullanma Talimatı

- İşıkla setlenen, kompomer bazlı dental dolgu malzemesi

RU Инструкция по применению

- Светоотверждаемый стоматологический материал на основе компомеров

PL Instrukcja stosowania

- Światootwardzalny, kompomerowy materiał do wypełnień

CE 0123



Rx ONLY

Date information prepared:
2014-11-10/Rev. 3

573127/WE3

Manufacturer
Ivoclar Vivadent AG
FL-9494 Schaan/Liechtenstein
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent[®]
clinical

Description

Compoglass® F is a light-curing, radiopaque compomer-based restorative material. Compoglass F cures with light in the wavelength range of 400–500 nm (blue light). Compoglass F combines the advantages of glass ionomer cements with those of light-curing composite materials.

Shades

Compoglass F is available in several shades.

Composition

The monomer matrix is composed of dimethacrylates (19.30 wt.%). The inorganic fillers include yttrium trifluoride, Ba-Al-fluorosilicate glass and spheroid mixed oxide (80.50 wt. %). Additionally, initiators, stabilizers and pigments (0.20%) are included. The total content of inorganic fillers is 57.5 Vol.% or 80.5 wt.% respectively. The particle size is between 0.2 and 3.0 µm.

Indication

- Restoration of deciduous teeth
- Class V restorations (cervical caries, root erosion, wedge-shaped defects)
- Class III restorations
- small to medium sized restorations of classes I and II

Contraindication

- The placement of Compoglass F restorations is contraindicated
- if a patient is known to be allergic to any of the ingredients of Compoglass F;
 - if the stipulated working technique cannot be applied;
 - for direct and indirect pulp capping;
 - for permanent, stress-bearing occlusal restorations in teeth of the secondary dentition.

Side effects

In rare cases, ingredients of Compoglass F may cause a sensitizing reaction. The product should not be used in such cases. To avoid possible irritation of the pulp, areas close to the pulp should be protected with a suitable pulp/dentin protector (apply a calcium hydroxide-based preparation to areas in close proximity of the pulp) and covered with an adequate lining.

Interactions

Substances containing eugenol/clove oil may inhibit the polymerization of compomers. These materials must not be used in conjunction with Compoglass F. Discolouration may occur in combination with cationic mouthwashes, plaque disclosing agents and chlorhexidine.

Usage

1. Shade determination

Clean the teeth prior to shade determination. The shade is selected with the tooth still moist.

2. Isolation

Appropriate isolation is required, preferably with a rubber dam (e.g. OptraDam® Plus).

3. Cavity preparation

The cavity is prepared according to the principles of the adhesive technique, i.e., by preserving as much of the tooth structure as possible. Do not prepare sharp internal edges or angles or additional undercuts in caries-free areas. The dimensions of the cavity are generally dictated by the extent of the caries or the size of the previous restorations. Bevel enamel edges of anterior teeth. In the posterior region, only the sharp enamel edges should be rounded. Do not prepare caries-free cervical defects. Clean them with pumice or a suitable cleaning paste (e.g. Proxy® RDA 36, medium) and with the help of rubber polishers or rotary brushes. Ablate sclerotized dentin around the tooth neck in a thin layer with a rotary instrument (diamond finisher, coarse disc). Subsequently, rinse the cavity with water to remove all the residue and dry it with water- and oil-free air.

4. Pulp protection / Base

Do not apply a base if an enamel-dentin bonding agent is used. In very deep cavities, areas close to the pulp should be selectively coated with a calcium hydroxide liner (e.g. ApexCal®) and subsequently covered with pressure-resistant cement (glass ionomer cement, e.g. Vivaglass® Liner). Do not cover the remaining cavity walls so that they can be used to generate a bond with an enamel-dentin adhesive.

5. Apply matrix / interdental wedge

Use a wrap around matrix for cavities affecting the proximal area or a sectional matrix and wedge it.

6. Conditioning / Application of the bonding agent

Condition and apply the bonding agent according to the instructions for use of the product in use. Ivoclar Vivadent recommends using the adhesive Adhesive® Universal, for example.

7. Application of Compoglass F

- In order to achieve optimum results, Compoglass F should be applied in layers of max. 3 mm (light shades) or 2 mm (dark shade = 340/A4) and adapted with the suitable instruments (e.g. OptraSculpt®). Use a special contact point instrument (e.g. OptraContact) for large cavities where contacts are difficult to create.
- For complete polymerization, sufficient exposure time is required. For the recommendations regarding exposure time and light intensity see Table 1.
- Hold the light emission window of the curing light as close to the restorative as possible.
- When using a metal matrix, additionally polymerize from the buccal or the lingual/palatal aspect after removing the matrix.

Unit Program	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	-	-	2x 5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	-	20 s
Light intensity	Exposure Time		
≥ 600 mW/cm ²	40 s		
≥ 1,000 mW/cm ²	20 s		

Table 1

8. Finishing / Checking the occlusion / Polishing

After polymerization, remove excess material with suitable finishers (e.g. AstroPol® F) or fine diamonds. Remove proximal excess material with flexible discs, finishing strips or diamond-coated files. Check the occlusion and articulation and grind in the necessary adjustments to prevent premature contacts or undesired occlusal paths on the surface of the restoration. Use silicone polishers (e.g. OptraPol®) as well as polishing discs and polishing strips to polish the restoration to a high gloss.

Additional notes

1. Use Compoglass F at room temperature. Cold material may be difficult to dispense.
2. For single use only. If Compoglass F is directly applied from the Cavifil in the mouth of the patient, the Cavifil should only be used for one patient for hygienic reasons (prevention of cross-contamination between patients).
3. Do not disinfect Cavifils with oxidizing disinfectants.

Warning

Prevent any contact of uncured Compoglass F with skin / mucous membranes and eyes. Unpolymerized Compoglass F may cause slight irritation and may lead to a sensitization against methacrylates.

Commercial medical gloves do not provide protection against the sensitizing effect of methacrylates.

Storage and hygiene

- Do not use Compoglass F after the indicated date of expiration.
- Expiry date: see note on packaging.
- Storage temperature 2–28 °C (36–82 °F).
- Close Cavifils immediately after usage. Exposure to light causes premature polymerization.

Keep out of the reach of children!

For dental use only!

This material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damage resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

Beschreibung

Compoglass® F ist ein lichthärtendes, röntgenopakes Füllungsmaterial auf Compomerbasis. Compoglass F härtet mit Licht der Wellenlänge im Bereich von 400 – 500 nm (Blaulicht) aus. Compoglass F verbindet die Vorteile der Glasionomeremente mit denjenigen lichthärtender Compositematerialien.

Farben:

Compoglass F ist in mehreren Farben lieferbar.

Zusammensetzung

Die Monomermatrix besteht aus Dimethacrylaten (19.30 Gew.%). Die anorganischen Füllstoffe bestehen aus Ytterbiumtrifluorid, Ba-Al-Fluorosilikatglas und sphäroidem Mischoxid (80.5 Gew.%). Zusätzlich enthalten sind Initiatoren, Stabilisatoren und Pigmente (0.20%). Der Gesamtgehalt an anorganischem Füller beträgt 57.5 Vol.% bzw. 80.5 Gew.. Die Partikelgröße liegt zwischen 0,2 und 3,0 µm.

Indikation

- Milchzahnfüllungen
- Füllungen der Klasse V (Zahnhalbskaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)
- Füllungen der Klasse III
- kleine bis mittlere Füllungen der Klassen I und II

Kontraindikation

Das Legen von Compoglass F-Füllungen ist kontraindiziert

- bei erwiesener Allergie gegen Bestandteile von Compoglass F
- wenn die vorgeschriebene Anwendungstechnik nicht möglich ist
- für die direkte oder indirekte Pulpaüberkapping
- für okklusionsbelastete, permanente Füllungen in Zähnen der zweiten Dentition.

Nebenwirkungen

Bestandteile von Compoglass F können in seltenen Fällen zu einer Sensibilisierung führen. In diesen Fällen ist auf die weitere Verwendung zu verzichten. Um Irritationen der Pulpa auszuschliessen, sind pulpanah Arealen mit einem geeigneten Pulpa-/Dentinschutz zu versorgen (pulpanah punktförmig ein Kalziumhydroxidhaltiges Präparat aufbringen) und mit einer geeigneten Unterfüllung abzudecken.

Wechselwirkungen

Eugenol-/nzenolhältige Werkstoffe inhibieren die Aushärtung von Compomeren. Auf die Verwendung solcher Materialien zusammen mit Compoglass F ist zu verzichten. In Kontakt mit kationischen Mundwässern sowie bei Plaquerelevatoren und Chlorhexidin können Verfärbungen auftreten.

Anwendung

1. Farbbestimmung

Vor der Farbbestimmung die Zähne reinigen. Die Farbe wird am noch feuchten Zahn bestimmt.

2. Trockenlegung

Ausreichende Trockenlegung, am besten mit Kofferdam (z.B. OptraDam® Plus) ist erforderlich.

3. Kavitätenpräparation

Die Kavitätenpräparation erfolgt nach den Regeln der Adhäsivtechnik, d.h. unter Schonung der Zahnhartsubstanz. Keine scharfen internen Kanten präparieren, keine zusätzlichen Unterschnitte in kariesfreien Zonen präparieren. Die Kavitätengeometrie wird im Wesentlichen durch die Ausdehnung der Karies bzw. der alten Füllung bestimmt. Im Frontzahnbereich die Schmelzränder anschägen, im Bereich der Seitenzähne nur die scharfen Schmelzkanten leicht brechen oder abrunden. Kariesfreie Zahnhalsdefekte nicht präparieren, sondern nur mit Bims bzw. einer geeigneten Reinigungspaste (z.B. Proxyl® RDA 36, mittel) sowie einem Gummikelch bzw. einem rotierenden Bürsten saubern. Sklerosiertes Dentin im Zahnhalsbereich oberflächlich in geringer Schicht mit einem rotierenden Instrument (Diamantfinierer, grobkörnige Disk) abtragen. Anschliessend Entfernung aller Rückstände in der Kavität mit Wasserspray und Trocknen der Kavität mit wasser- und ölfreier Luft.

4. Pulpenschutz/Unterfüllung

Bei Verwendung eines Schmelz-Dentin-Haftvermittlers soll auf eine Unterfüllung verzichtet werden. Nur bei sehr tiefen, pulpanahen Kavitäten diesen Bereich punktförmig mit einem Kalziumhydroxidpräparat (z.B. ApexCal®) abdecken und anschliessend mit einem druckstabilen Zement überschichten (z.B. Glasionomerzement wie Vivaglas® Liner). Die restlichen Kavitätenwände nicht abdecken, damit sie für die Haftvermittlung mit einem Schmelz- Dentin-Adhäsiv nutzbar bleiben.

5. Matrice/Interdentalkeil anbringen

Bei Kavitäten mit approximalen Anteil entweder eine Zirkulärmatrize oder eine Teilmatrize verwenden und verkleinen.

6. Konditionierung/ Applikation des Haftvermittlers

Konditionieren und Applikation des Haftvermittlers entsprechend der Gebrauchsanleitung des verwendeten Produktes. Ivoclar Vivadent empfiehlt z. B. das Adhäsiv Adhesive® Universal zu verwenden.

7. Applikation von Compoglass F

- Für ein optimales Ergebnis soll Compoglass F in Schichtstärken von max. 3 mm (helle Farben) bzw. 2 mm (dunkle Farbe = 340/A4) appliziert und mit geeigneten Instrumenten (z.B. OptraSculpt®) adaptiert werden. Bei grossen Kavitäten mit erschwerten Kontaktpunktgestaltung kann zusätzlich ein spezielles Kontaktpunkt-Instrument (z.B. OptraContact) verwendet werden.
- Für eine vollständige Polymerisation ist eine ausreichende Belichtung erforderlich. Empfehlungen zur Belichtungszeit (Exposure Time) und Lichtintensität (Light Intensity) siehe Tabelle 1.
- Das Lichtausstrittsfenster möglichst nah an das Füllungsmaterial halten.
- Bei Anwendung einer Metallmatrize ist nach Entfernung der Matrize zusätzlich von bukkal bzw. lingual/palatal zu belichten.

Gerät Programm	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Programm	–	–	2x5 s
High Power Programm	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Programm	2x 20 s	–	20 s
Lichtintensität		Belichtungszeit	
≥ 600 mW/cm ²	40 s		
≥ 1000 mW/cm ²	20 s		

Tabelle 1

8. Ausarbeiten/Okkultionskontrolle/Politur

Nach der Polymerisation die Überschüsse mit geeigneten Finierern (z.B. AstroPol® F) oder feinkörnigen Diamanten entfernen. Approximale Überschüsse mit flexiblen Disks, Finierstreifen, diamantierten Feilen entfernen. Okklusion und Artikulation überprüfen und einschleifen, so dass keine Frühkontakte oder unerwünschte Artikulationsbahnen auf der Füllungsoberfläche verbleiben. Die Hochglanzpolitur erfolgt mit Silikonpolierern (z.B. OptraPol®) sowie Polierscheiben und Polierstreifen.

Besondere Hinweise

- 1. Compoglass F soll bei Umgebungstemperatur verwendet werden. Bei Kühlshranktemperatur kann das Auspressen erschwert sein.
- 2. Nur zum Einmalgebrauch. Wird Compoglass F aus dem Cavifil direkt im Mund des Patienten appliziert, so ist das Cavifil aus hygienischen Gründen nur für einen Patienten angezeigt (Vermeidung von Kreuzinfektionen zwischen Patienten).
- 3. Keine Desinfektion von Cavifils mit oxidierenden Desinfektionsmitteln.

Warnhinweise

Kontakt von unausgehärtetem Compoglass F mit Haut / Schleimhaut und Augen vermeiden. Compoglass F kann in unausgehärtetem Zustand leicht reizend wirken und zu einer Sensibilisierung auf Methacrylate führen. Handelsübliche medizinische Handschuhe bieten keinen Schutz gegen den sensibilisierenden Effekt von Methacrylaten.

Lager- und Hygienehinweise

- Compoglass F nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.
- Verfalldatum: siehe Hinweis auf Verpackung.
- Lagertemperatur 2–28 °C.
- Cavifils nach Gebrauch sofort verschließen. Lichtzutritt führt zu vorzeitiger Polymerisation.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Nur für zahnärztlichen Gebrauch!

Das Produkt wurde für den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemäß Gebrauchsinformation angewendet werden. Für Schäden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder nicht sachgemäßer Anwendung ergeben, übernimmt der Hersteller keine Haftung. Darüber hinaus ist der Verwender verpflichtet, das Produkt vorsorglich vor dessen Einsatz auf Eignung und Verwendungsmöglichkeit für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen, zumal wenn diese Zwecke nicht in der Gebrauchs-formation aufgeführt sind.

Français

Description

Compoglass® F est un compomère photopolymérisable et radio-opaque. Compoglass F se polymérite avec une lampe dont la longueur d'onde est comprise entre 400 et 500 nm (lumière bleue). Compoglass F réunit les avantages des verres-ionomères et ceux des composites photopolymérisables.

Teintes

Compoglass F est disponible dans plusieurs teintes.

Composition

La matrice monomère est composée de diméthacrylates (19,3 % en poids). La charge minérale se compose de trifluorure d'Ytterbium, de verres de Ba-Al-Fluorosilicate et d'oxydes mixtes sphéroïdaux (80,5 % en poids). Les autres constituants sont des initiateurs, stabilisateurs et pigments (0,2 %). La part totale de charge minérale est respectivement de 57,5 % en volume ou 80,5 % en poids. La taille des particules est comprise entre 0,2 et 3,0 µm.

Indications

- Restauration des dents lactées
- Restaurations de classe V (caries de collets, érosions radiculaires, défauts cunéiformes)
- Restaurations de classe III
- Restaurations de taille petite à moyenne, de classes I et II

Contre-indications

L'utilisation de Compoglass F est contre-indiquée

- en cas d'allergie connue du patient à l'un des composants de Compoglass F;
- si la technique d'utilisation ne peut être appliquée ;
- pour le coiffage pulinaire direct ou indirect ;
- pour les restaurations définitives de surélévation occlusale des dents permanentes.

Effets secondaires

Dans de rares cas, les composants de Compoglass F peuvent conduire à des sensibilités. Dans ce cas, ne pas utiliser le produit. Afin d'éviter des irritations de la pulpe, protéger les zones à proximité immédiate de la pulpe avec une protection adaptée (appliquer une préparation à l'hydroxyde de calcium dans les zones proches de la pulpe), puis couvrir avec un liner adapté.

Interactions

Les préparations à base d'eugénol/essence de girofle peuvent inhiber la polymérisation des compomères. Ne pas utiliser de telles substances en combinaison avec Compoglass F. Le contact avec des bains de bouche cationiques, des révélateurs ou de la chlorhexidine peut conduire à des colorations.

Utilisation

1. Choix de la teinte

Nettoyer la dent à traiter. La prise de la teinte s'effectue avant la déshydratation des dents.

2. Isolation

Une isolation appropriée est indispensable, de préférence à l'aide d'une digue (ex. OptraDam® Plus).

3. Préparation de la cavité

La préparation de la cavité s'effectue selon les principes de l'adhésion, c'est-à-dire en préservant le plus de structure dentaire possible. Il n'est pas nécessaire de préparer les bords, ni de réaliser des tailles additionnelles dans les zones exemptes de caries. Les dimensions de la cavité sont déterminées essentiellement par rapport à l'étendue de la carie ou la taille des anciennes restaurations. Bisauter les bords de l'émail des dents antérieures. Dans la zone postérieure, arrondir simplement les bords de l'émail. Ne pas préparer les défauts de collets non cariés. Les nettoyer simplement à l'aide d'une pierre ponce ou une pâte de nettoyage adaptée (ex. Proxyl® RDA 36, moyen) et à l'aide de polissoirs en silicone ou de brosses rotatives. Retirer une fine couche de dentine sclérotique au niveau du collet à l'aide d'un instrument rotatif adapté (fraise à finir, disque). Ensuite, rincer la cavité à l'eau pour éliminer les résidus et sécher à l'air exempt d'eau et d'huile.

4. Protection de la pulpe / Fond de cavité

Ne pas appliquer de fond de cavité si vous utilisez un adhésif amélo-dentinaire. Dans les cavités très profondes, recouvrir les zones proches de la pulpe à l'aide d'hydroxyde de calcium (ex. ApexCal®) puis recouvrir avec un ciment résistant à la compression (ex. un ciment verre ionomère, tel que Vivaglass® Liner). Ne pas mettre de ciment sur les autres parois de la cavité, afin de pouvoir y appliquer un adhésif amélo-dentinaire.

5. Matrice / coin interdentaire

Utiliser une matrice circulaire pour les cavités proximales ou une matrice sectorielle fixée avec des coins.

6. Conditionnement / Application de l'agent de liaison

Conditionner et appliquer l'adhésif selon le mode d'emploi du produit utilisé. Ivoclar Vivadent recommande d'utiliser par exemple l'adhésif automordancant Admese® Universal.

7. Application de Compoglass F

- Pour un résultat optimal, appliquer Compoglass F en couches de 3 mm d'épaisseur maximum (teintes claires) ou 2 mm (teinte foncée = 340/A4) et les modeler à l'aide d'instruments adaptés (ex. OptraPac®). Utiliser un instrument pour points de contact (ex. OptraContact) pour les cavités étendues où les contacts sont difficiles à créer.
- Pour une polymérisation complète, respecter un temps d'exposition suffisant. Pour les temps d'exposition et les intensités lumineuses recommandés, voir Tableau 1.
- Maintenir la fenêtre d'émission de la lampe le plus près possible du matériau de restauration.
- Lors de l'utilisation d'une matrice en métal, polymériser à nouveau les faces vestibulaires et linguales/palatinates après retrait de la matrice.

Appareil Programme	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Programme Turbo	-	-	2x5 s
Programme High Power	2x 20 s	20 s	20 s
Programme Soft Start	2x 20 s	-	20 s
Intensité lumineuse		Temps d'exposition	
≥ 600 mW/cm²		40 s	
> 1,000 mW/cm²		20 s	

Tableau 1

8. Finition / Contrôle de l'occlusion / Polissage

Après polymérisation, retirer les excès à l'aide de pointes à finir appropriées (ex. Astropol® F) ou de pointes diamantées fines. Éliminer les excès proximaux à l'aide de disques flexibles, de strips de finition ou d'instruments diamantés. Contrôler l'occlusion et l'articulation, et corriger si nécessaire afin d'éviter des contacts prématurots ou exagérés sur la surface de la restauration. Le polissage au brillant s'obtient grâce à des pointes siliconées (ex. OptraPol®), des disques et des strips de polissage.

Remarques supplémentaires

1. Utiliser Compoglass F à température ambiante. Un matériau trop froid peut être difficile à extruder.
2. À usage unique. Pour des raisons d'hygiène, si Compoglass F est appliquée directement du Cavifil dans la bouche du patient, n'utiliser ce Cavifil que pour un seul patient (prévention des contaminations entre patients).
3. Ne pas désinfecter les Cavifils à l'aide de désinfectants oxydants.

Mise en garde

Éviter tout contact de Compoglass F non polymérisé avec la peau, les muqueuses et les yeux. Compoglass F au stade non polymérisé, peut provoquer une légère irritation et conduire à une sensibilisation aux méthacrylates.

Les gants à usage médical disponibles sur le marché ne protègent pas contre le risque de sensibilisation présenté par les méthacrylates.

Conditions de stockage et d'hygiène

- Ne pas utiliser Compoglass F au-delà de la date de péremption.
- Délai de conservation : se référer aux indications sur l'emballage.
- Conserver à une température comprise entre 2 et 28 °C.
- Refermer les Cavifils immédiatement après utilisation. L'exposition à la lumière peut provoquer une polymérisation prématurote.

Ne pas laisser à la portée des enfants!

Réservez à l'usage exclusif du chirurgien dentiste.

Ce produit a été développé en vue d'une utilisation dans le domaine dentaire et doit être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Les dommages résultant du non-respect de ces prescriptions ou d'une utilisation à d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur est tenu de veiller sous sa propre responsabilité à l'appropriation du produit à l'utilisation prévue, et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode d'emploi.

Descrizione

Compoglass® F è un materiale da otturazione fotoindurente, radiopaco su base compomeria. Compoglass F polimerizza, con luce di lunghezza d'onda compresa tra i 400 e 500 nanometri (luce blu). Compoglass F unisce i vantaggi dei CVI a quelli dei composti fotoindurenti.

Colori

Compoglass F è disponibile in diversi colori.

Composizione

La matrice monomerica è composta da dimetacrilati (19,30% in peso). I riempitivi inorganici sono composti da trifluoruro di eterbio, vetrosilicati di alluminio, fluoro, bario e ossido misto sfEROide (80,5 % in peso). Inoltre sono contenuti iniziatori, stabilizzatori e pigmenti (0,20% in peso). Il contenuto totale di riempitivi inorganici corrisponde al 57,5% in peso e 80,5% in volume. La dimensione media delle particelle è compresa tra 0,2 e 3 µm.

Indicazioni

- Restauri in denti decidui
- Restauri di classe V (erosioni cariose a livello cervicale, difetti cuneiformi)
- Restauri di classe III
- Restauri di dimensioni da piccole a medie di classe I e II

Controindicazioni

Otturazioni con il materiale Compoglass F sono controindicate in caso di:

- allergia nota ad uno dei componenti di Compoglass F
- impossibilità di eseguire la tecnica di applicazione
- incappucciamento pulpare diretto o indiretto
- restauri definitivi in denti permanenti sottoposti a carico occlusale.

Effetti collaterali

Alcuni componenti di Compoglass F possono, in rari casi, determinare una sensibilizzazione. In tali casi evitare l'uso. Per escludere irritazioni pulpari, trattare le zone adiacenti alla polpa con un'idonea protezione pulpare/dentinale (applicare in modo puntiforme un preparato a base di idrossido di calcio e coprire con un idoneo sottofondo).

Interazioni

Sostanze contenenti eugenolo o olio di garofano inibiscono la polimerizzazione di compomeri. Quindi evitare l'utilizzo di tale tipo di materiali in associazione a Compoglass F. Il contatto con collutori cationici o con rilevatori di placcia nonché con clorexidina può determinare discromie.

Modalità d'uso

1. Determinazione del colore

Effettuare una pulizia dei denti. Determinare il colore con dente ancora umido.

2. Isolamento del campo

E' necessario un sufficiente isolamento del campo, idealmente con diga in gomma (p.es. OptraDam® Plus).

3. Preparazione cavitaria

La preparazione della cavità avviene seguendo i criteri della tecnica adesiva cioè conservando il più possibile la sostanza dentale.

Non eseguire preparazioni a spigoli acuti e sottosquadri in zone prive di carie. La geometria della cavità viene determinata dall'estensione della carie o della vecchia otturazione. Nei restauri di denti anteriori si consiglia una tradizionale bisellatura dello smalto, nei settori posteriori arrotondare soltanto i bordi acuti dello smalto.

Difetti cervicali non cariosi non vengono preparati, bensì detersi accuratamente con pomicce o con idonea pasta per pulizia (p.es. Proxyl® RDA 36) e strumento a calice o spazzolino rotante.

Dentina sclerotica in zona cervicale viene asportata solo superficialmente in minimo spessore con strumento rotante (diamantate, disco a granulometria grossa). Successivamente pulire accuratamente la cavità con spray d'acqua ed asciugare con aria priva di acqua ed olio.

4. Protezione pulpare / sottofondi

Utilizzando un adesivo smalto-dentinale, rinunciare al sottofondo. Soltanto in caso di cavità molto profonde, vicine alla polpa, proteggere questa area in modo puntiforme con un preparato a base di idrossido di calcio (p.es. ApexCal®) e quindi sovrastarificare con un cemento resistente alla pressione (p.es. cemento vetroionomero come Vivaglass® Liner). Non ricoprire le rimanenti pareti cavitarie affinché siano utilizzabili per l'adesione con un adesivo smalto-dentinale.

5. Matrici / cunei interdentali

In cavità comprendenti zone interprossimali utilizzare matrici circolari oppure matrici parziali e fissare con cuneo interdentale.

6. Condizionamento / applicazione dell'adesivo

Condizionamento ed applicazione dell'adesivo secondo le istruzioni d'uso del prodotto utilizzato. Ivoclar Vivadent consiglia p.es. l'adesivo automordenzante l'adesivo Adhese® Universal.

7. Applicazione di Compoglass F

- Per un ottimale risultato, applicare Compoglass F a strati di max. 3 mm di spessore (colori chiari) oppure 2 mm (colori scuri = 340/A4) e modellare con strumento idoneo (p.es. OptraSculpt®). In grosse cavità con difficile modellazione del punto di contatto, può anche essere utilizzato uno specifico strumento per punti di contatto (p.es. OptraContact).
- Per una completa polimerizzazione, è necessaria una sufficiente irradiazione luminosa. Per i consigli sul tempo di esposizione (Exposure Time) e l'intensità luminosa (Light Intensity), vedere tabella 1.
- Tener il bulbo del conduttore ottico il più vicino possibile al materiale da otturazione.
- Utilizzando una matrice metallica, dopo la rimozione della stessa, irradiare nuovamente dal lato vestibolare/linguale e palatale.

Apparecchio Programma	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Programm	–	–	2x5 s
High Power Programm	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Programm	2x 20 s	–	20 s
Intensità luminosa		Tempo di esposizione	
≥ 600 mW/cm ²		40 s	
≥ 1,000 mW/cm ²		20 s	

Tabella 1

8. Rifinitura/controllo oclusuale/lucidatura

Dopo la polimerizzazione, eliminare il materiale in eccesso con idonei strumenti di rifinitura (p.es. AstroPol® F) o fresa diamantata a grana fine. Eliminare i materiali in eccesso a livello interprossimale con dischi flessibili, strumenti di rifinitura diamantati o con strisce di rifinitura. Controllare e rifinire l'occlusione affinché non vi siano precontatti o traiettori articolari indesiderate sulla superficie dell'otturazione. La lucidatura a specchio avviene con gommini in silicone (p.e. OptraPol®), con dischi e con strisce di lucidatura.

Avertenze particolari

- Utilizzare Compoglass F a temperatura ambiente. In caso di conservazione in frigorifero, l'estrazione può risultare difficoltosa.
- Monouso. Utilizzando Compoglass F dal cavifil direttamente in bocca del paziente, per motivi di igiene, il Cavifil è indicato per l'uso su un solo paziente (per evitare contaminazioni crociate fra pazienti).
- Non disinfezionare i Cavifil con disinfettanti ossidanti.

Avvertenza

Evitare il contatto di Compoglass F non indurito con la cute / mucose e gli occhi. Allo stato non indurito, Compoglass F può avere un leggero effetto irritante e condurre ad una sensibilizzazione ai metacrilati.

Guenti tradizionali ad uso medico non offrono alcuna protezione contro l'effetto sensibilizzante dei metacrilati.

Note per la conservazione

- Non usare Compoglass F dopo la scadenza.
- Scadenza: vedi data riportata sull'etichetta e sul confezionamento.
- Temperatura di conservazione: 2–28°C.
- Richiudere i Cavifil immediatamente dopo l'uso. L'afflusso di luce determina una polimerizzazione precoce.

Tenere lontano dalla portata dei bambini!

Ad esclusivo uso odontoiatrico!

Il prodotto è stato realizzato per l'impiego nel campo dentale e deve essere utilizzato secondo le istruzioni d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da diverso o inadeguato utilizzo. L'utente è tenuto a controllare personalmente l'idoneità del prodotto per gli impegni da lui previsti soprattutto, se questi impegni non sono riportati nelle istruzioni d'uso.

Español

Descripción

Compoglass® F material de obturación, fotopolimerizable, radiopaco en base de compómero. Compoglass F polimeriza en una de longitud de onda de 400–500 nm (luz azul). Compoglass F combina las ventajas de los cementos de iónomero de vidrio con los de los materiales composite fotopolimerizables.

Colores

Compoglass F está disponible en varios colores.

Composición

La matriz de monómero está compuesta por dimetacrilatos (19,30% en peso). Los rellenos inorgánicos incluyen el trifloruro de Iterbio, fluorosilicato Ba-Al vitre y óxidos mixtos esferoidales (80,5 % en peso). Adicionalmente se incluyen los iniciadores, estabilizadores y pigmentos (0,20% en peso). El contenido total de relleno inorgánico es del 57,5% en volumen o 80,5% en peso respectivamente. El tamaño de las partículas está entre los 0,2 μm y 3,0 μm.

Indicaciones

- Restauración de dientes deciduos
- Restauraciones clase V (caries cervical, erosiones radiculares, defectos cuneiformes)
- Restauraciones clase III
- Restauraciones de tamaño medio y pequeño clase I y II

Contraindicaciones

La colocación de restauraciones de Compoglass F está contraindicado si:

- El paciente sabe que es alérgico a alguno de los componentes de Compoglass F;
- No se puede aplicar la técnica de trabajo estipulada
- Para el recubrimiento pulpar directo o indirecto
- Para obturaciones permanentes con sobrecarga oclusal en dientes de la segunda dentición

Efectos secundarios

En casos aislados, los ingredientes de Compoglass F pueden provocar reacción de sensibilización. Los productos no pueden ser usados en tales casos. Para evitar posibles irritaciones de la pulpa, deben protegerse las áreas próximas a la pulpa con el material protector dentino/pulpar adecuado (aplicar una preparación de hidróxido de calcio de base en áreas próximas a la pulpa) y cubrir con el liner apropiado.

Interacciones

Las sustancias que contienen eugenol o esencia de clavo pueden inhibir la polimerización de los compómeros. Estos materiales no deben usarse conjuntamente con Compoglass F. Puede producirse una decoloración en combinación con colutorios catiónicos, agentes reveladores de placa, y clorexidina.

Instrucciones de uso

1. Selección del color

Limpiar los dientes antes de la toma de color. Determinar el mismo en el diente todavía húmedo.

2. Aislamiento

Se precisa un aislamiento, preferiblemente con un dique de goma (p.ej. OptraDam® Plus).

3. Preparación de la cavidad

La cavidad se prepara acorde a los principios de las técnicas adhesivas, es decir, preservando toda la estructura dental que sea posible. No preparar bordes cortantes ni socavaduras adicionales en las zonas libres de caries. Las dimensiones de la cavidad están generalmente dictadas por el grado de la caries o el tamaño de la restauración anterior. Bisele los márgenes de los dientes anteriores. En la región posterior, sólo deben redondearse los bordes filados de esmalte. No es necesario preparar defectos cervicales sin caries. Limpíelos con pόmez o una pasta de limpieza apropiada (p.ej. Proxyt RDA 36, medio) y con la ayuda de una goma pulidora y un cepillo rotatorio. Retirar la dentina esclerótica alrededor de la zona cervical del diente en una fina capa con un cepillo giratorio (diamante de acabado, disco grueso). Posteriormente, enjuague la cavidad con agua para eliminar todos los residuos y secarlo con compresor libre de aceite y agua.

4. Protección pulpar / Base

No aplicar una base si se usa un agente adhesivo de esmalte dentinario. En cavidades muy profundas, las áreas cercanas a la pulpa deben ser cubiertas con un liner de hidróxido de calcio (p.ej. ApexCal) y posteriormente cubierta con cemento resistente a la presión (cemento de ionómero de vidrio como Vivaglass Liner). No cubrir las paredes remanentes de la cavidad dado que las mismas deben utilizarse para generar la adhesión con el adhesivo esmalte dentinario.

Colocación de matrices/cuñas interdentales

Usar una matriz circular para las cavidades que afecten al área interproximal o una matriz seccional y acuñarla

6. Acondicionamiento/ aplicación del agente adhesivo.

Acondicionar y aplicar el agente adhesivo de acuerdo a las instrucciones de uso del producto utilizado. Ivoclar Vivadent recomienda usar el adhesivo autografiante, Adhesive® Universal, por ejemplo.

7. Aplicación de Compoglass F

- Con el objetivo de lograr unos resultados más óptimos, Compoglass F deberían aplicarse en capas de 3 mm máx. (colores claros) o 2 mm (color oscuro = 340/A4) y adaptar con los instrumentos indicados (p.ej. OptracSculpt). Usar un instrumento especial de punto de contacto (p.ej. OptraContact) para grandes cavidades donde los puntos de contactos son difíciles de crear.
- Para una polimerización completa, se requiere un tiempo suficiente de exposición. Para las recomendaciones en relación al tiempo de exposición y la intensidad de la luz ver la Tabla 1.
- Mantener la ventana de emisión de la polimerización tan cerca de la restauración como sea posible
- Cuando se utilicen matrices metálicas, polimerizar adicionalmente desde bucal o lingual/palatino después de retirar la matriz.

Lámpara Programa	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	-	-	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	-	20 s
Intensidad de luz		Tiempo de exposición	
≥ 600 mW/cm ²		40 s	
≥ 1000 mW/cm ²		20 s	

Tabla 1

8. Acabado / Control de la oclusión / Pulido

Después de la polimerización se eliminan los sobrantes con instrumentos de acabar apropiados (p.ej. Astropol F) o con diamantes de grano fino. Los sobrantes de material proximales se retiran con discos flexibles, tiras de acabado, puntas diamantadas. Revisar la oclusión y articulación y corregir los ajustes necesarios para prevenir contactos prematuros o quías de articulación indeseadas en la superficie de restauración. Usar pulidores de silicona (p.ej. OptraPol®) así como discos y tiras de pulir para conseguir un alto brillo en la restauración

Notas adicionales

1. Usar Compoglass F a temperatura ambiente. Un material frío puede dificultar la dispensación
2. Sólo para uso individual. Si se aplica Compoglass F desde el Cavifil directamente en la boca del paciente, el Cavifil sólo debe usarse en un paciente por razones higiénicas (prevención de contaminación cruzada entre pacientes).
3. No desinfectar los Cavifils con desinfectante oxídantes.

Advertencia

Prevenir cualquier contacto de Compoglass F sin polimerizar con la piel / la membrana de la mucosa y los ojos. Compoglass F no polimerizado puede causar una ligera irritación y puede conducir a una sensibilización frente a los metacrilatos. – Los guantes médicos comerciales no ofrecen protección contra el efecto sensibilizante de los metacrilatos.

Almacenamiento e higiene

- No utilizar Compoglass F después de la fecha de caducidad indicada.
- Caducidad: ver nota en el envase
- Temperatura de almacenamiento 2–28 °C.
- Cerrar los Cavifils después de su uso. Exposiciones a la luz puede provocar una polimerización prematura

Mantener fuera del alcance de los niños!

Sólo para uso Odontológico!

El producto ha sido desarrollado para su uso dental y debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones de uso. Todos los daños que se deriven de un uso inadecuado no son responsabilidad del fabricante. Es más, el usuario está obligado a utilizar el producto sólo para las indicaciones que constan en estas instrucciones de uso. Descripciones y datos no constituyen garantía de los atributos y no son vinculantes.

Português

Descrição

Compoglass® F é um material restaurador à base de compômero, de baixa viscosidade, radiopaco e fotopolimerizável. Compoglass F polimeriza com luz no comprimento de onda de 400 a 500 nm (luz azul). Compoglass F reúne as vantagens dos cimentos de iônómero de vidro às dos compósitos fotopolimerizáveis.

Cores

Compoglass F está disponível em diversas cores.

Composição

A matriz de monômero consiste de dimetacrilatos (19,30% em peso). As partículas inorgânicas são constituídas por trifluoreto de íterbio, vidro de fluorsilicato de Ba-Al, e óxidos mistos esferoidais (80,5 % em peso). Os constituintes adicionais são iniciadores, pigmentos e estabilizadores (0,20 % em peso). O conteúdo total de partículas inorgânicas é de 57,5% em volume ou 80,5% em peso, respectivamente O tamanho das partículas varia entre 0,2 e 3,0 µm.

Indicações

- Restaurações em dentes deciduos.
- Restaurações de Classe V (cáries cervicais, erosão raadicular, defeitos em forma de cunha).
- Restaurações de Classe III.
- Restaurações de tamanho pequeno a médio de Classes I e II.

Contra-indicações

As restaurações de Compoglass F estão contra-indicadas:

- nos casos de alergia conhecida a qualquer um dos componentes de Compoglass F;
- quando a técnica estipulada não puder ser aplicada.
- para capamento pulpar direto ou indireto.
- para restaurações sujeitas à carga oclusal direta, em dentes permanentes.

Efeitos colaterais

Em casos raros, os componentes de Compoglass F podem causar sensibilizações. Nesses casos, o material não deve ser usado. Para evitar as irritações pulparas, em cavidades muito profundas, é aconselhável fazer a proteção dentino-pulpar, realizando o forramento com um material adequado (aplicar hidróxido de cálcio nas áreas próximas da polpa) e recobrir com um forramento adequado.

Interações

Materiais, que contêm eugenol ou óleo de cravo, podem inibir a polimerização dos compômeros. Por isto, evite o emprego destes materiais com Compoglass F. O contato com colutorios catiônicos, agentes evidenciadores de placa e clorexidina pode provocar o aparecimento de manchas.

Uso

1. Determinação da cor

Limpe os dentes, antes da determinação da cor. Após a profilaxia, selecionar a cor com o dente ainda úmido.

2. Isolamento

Isolamento apropriado é requerido, de preferência com rolos de algodão ou com dique de borracha (p.ex., OptraDam® Plus).

3. Preparo da cavidade

O preparo da cavidade é feito de acordo com as normas da técnica adesiva, isto é, preservando o máximo de estrutura dental possível. Evitar ângulos agudos e retenções adicionais em regiões semi-cárie. A geometria da cavidade será determinada pela extensão da cárie ou pelo tamanho da restauração prévia. Nos dentes anteriores, biselar os bordos de esmalte. Nos dentes posteriores, somente arredondar os bordos mais agudos do esmalte. Não é necessário preparar lesões cervicais não cariosas. Apenas uma profilaxia com pedra pomes e taça de borracha ou escovas (p.ex. Proxyl RDA 36, médio). Desgaste uma fina camada da superfície de dentina esclerótica em regiões cervicais com um instrumento rotatório (pontas diamantadas, discos de granulação grossa). A seguir, eliminar todos os resíduos com spray de água e secar com ar, sem óleo.

4. Proteção pulpar/Base

Não aplicar uma base quando um agente de união esmalte-dentina for usado. Apenas em cavidades profundas, muito próximas da polpa, é recomendável o forramento com hidróxido de cálcio (p.ex., ApexCal) e, em seguida, a aplicação de um cimento resistente à pressão, como o cimento de iônómero de vidro (p.ex. Vivaglass® Liner). Não recobrir as paredes cavitárias remanescentes, para que elas possam ser utilizadas para propiciar adesão ligação com o adesivo de esmalte-dentina.

5. Posicionamento da matriz e da cunha inter-dental

Em cavidades que englobam as áreas proximais, use uma matriz circular ou uma matriz seccional e posicione a cunha inter-dental.

6. Condicionamento / Aplicação do agente adesivo

Condicionar e aplicar o agente de união conforme as instruções de uso do produto em uso. A Ivoclar Vivadent recomenda, p.ex., o emprego do agente adesivo auto-condicionante Adhesive® Universal.

7. Aplicação de Compoglass F

- Para obter ótimos resultados, aplique Compoglass F em camadas de, no máximo, 3 mm (cores claras) ou 2 mm (cores escuras = 340/A4) adaptadas com um adequado instrumento (p.ex., OptraSculpt). Utilizar um instrumento especial para pontos de contato (p.ex., OptraContact) para as cavidades grandes, onde os contatos são de difícil criação
- Para as cavidades grandes, onde os contatos são de difícil criação
- Para a completa polimerização, um tempo de exposição suficiente é necessário. Para as recomendações relativas ao tempo de exposição e da intensidade da luz, ver a Tabela 1.
- Manter a janela de emissão de luz o mais próximo possível da superfície do material de restauração.
- Quando se utiliza uma matriz metálica, polimerize também, por vestibular e por lingual, após a remoção da matriz.

Dispositivo Programa	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Programa Turbo	–	–	2x5 s
Programa High Power	2x 20 s	20 s	20 s
Programa Soft Start	2x 20 s	–	20 s
Intensidade de luz		Tempo de exposição	
≥ 600 mW/cm ²	40 s		
≥ 1,000 mW/cm ²	20 s		

Tabela 1

8. Acabamento / Verificação da oclusão / Polimento

Após a polimerização, remova os excessos com instrumentos de acabamento (p.ex., Astropol F) ou pontas diamantadas finas. Remova os excessos proximais com discos flexíveis, tiras de acabamento, ou lâminas diamantadas. Verifique a oclusão e articulação e, faça as ajustes necessários para evitar contatos prematuros ou trajetórias oclusais indesejáveis na superfície da restauração. Usar polidores e discos de silicone (p.ex. OptraPol®), tiras e discos de polimento para polir a restauração até obter um alto brilho.

Notas adicionais

1. Usar Compoglass F na temperatura ambiente. O material frio pode ser difícil de ser dispensado.
2. Somente para uso único. Se o Compoglass F for aplicado diretamente do Cavifil na boca do paciente, o Cavifil deve ser usado para um único paciente apenas, por razões higiênicas (prevenção de contaminação cruzada entre pacientes).
3. Não desinfetar os Cavifils com desinfetantes oxidantes.

Advertência

Evite qualquer contato do Compoglass F não polimerizado com pele/mucosas e olhos. Compoglass F não polimerizado pode mostrar um leve efeito irritante e promover sensibilização aos metacrilatos.

As luvas médicas comerciais não oferecem proteção contra o efeito de sensibilização promovido pelos metacrilatos.

Armazenamento e higiene

- Não usar Compoglass F com prazo de validade vencido.
- Vida útil: ver nota ou na embalagem.
- Conservar entre 2 e 28 °C.
- Após o uso, fechar imediatamente Cavifils exposição à luz provoca polimerização prematura.

Manter fora do alcance das crianças!

Somente para uso odontológico!

Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as Instruções de Uso. O fabricante não é responsável por danos causados por outros usos ou por manipulação incorreta. Além disto, o usuário está obrigado a comprovar, sob sua responsabilidade e antes do emprego, se o material é compatível com a utilização desejada, principalmente quando esta utilização não está indicada nestas Instruções de Uso. Descrições e dados não constituem nenhum tipo de garantia e, por isto, não possuem qualquer vinculação.

Svenska

Beskrivning

Compoglass® F är ett ljushärdande, radiopakt, komponerbaserat tandfyllningsmaterial. Compoglass F polymeriseras med ljus i väglångdomsrådet mellan 400–500 nm (blått ljus). Compoglass F kombinerar glasjonomerens fördelar med det ljushärdande kompositmaterialet.

Färger

Compoglass F finns tillgänglig i flera färger.

Sammansättning

Monomermatrisen består av dimetakrylater (19,3 viktprocent). De organiska fyllpartiklarna inkluderar ytterbiomtrifluorid, barium-aluminium-fluorisilikatglas samt sfärisk bandoxid (80,5 viktprocent). Dessutom ingår initiatorer, stabilisatorer och pigment (0,2 procent). Den totala andelen organiska fyllpartiklar är 57,5 volymprocent eller 80,5 viktprocent. Partikelstorletern ligger mellan 0,2 och 3,0 µm.

Indikationer

- Fyllningar i de primära tänderna
- Klass V fyllningar (tandhalskaries, roterosioner, kilformiga defekter).
- Klass III fyllningar
- Små till medelstora restaureringar klass I- och klass II-

Kontraindikationer

Fyllningar med Compoglass F är kontraindicerade

- om patienten har en känd överkänslighet mot något av innehållsämnen i Compoglass F
- om den angivna arbetsteckniken inte kan tillämpas
- för direkta och indirekta pulpaöverkappingar
- som tryckbelastade, permanenta, ocklusalna fyllningar i det permanenta bettet.

Sidoeffekter

Innehållsämnen i Compoglass F kan i särsynta fall ge upphov till en sensibiliseringssreaktion. I sådana fall ska produkten inte användas. För att undvika eventuella pulpalirritation bör områden nära pulpan skyddas med ett lämpligt pulpa-/dentinskydd (applicera ett calciumhydroxidbaserat preparat på pulpanära områden) och täckas med ett lämpligt isoleringsmaterial.

Interaktioner

Ämnen som innehåller eugenol/nejlikolja kan hämma härdning av komponer. Sådana material får därför inte användas tillsammans med Compoglass F. Vid kontakt med katjoniska munvattnen, medel som används för att påvisa plack samt klorhexidin kan missfärgningar uppstå.

Användning

1. Färgbestämning

Före färgbestämning rengörs tänderna. Färgen väljs mot fuktig tand.

2. Torrläggning

Tanden måste torrläggas på lämpligt sätt, helst med kofferdam (t.ex. OptraDam® Plus).

3. Kavitetspreparation

Preparera kaviten enligt riktlinjerna för adhesiv teknik, dvs. genom att spara så mycket som möjligt av tandstrukturen. Preparera inga vassa kanter

eller extra underskär i kariesfria områden. Kavitetens utsträckning bestäms i regel av kariesutbreddningen eller storleken på den tidigare fyllningen.

Kantskär emaljkanter på framtänder. I sidopartierna ska däremot bara skarpa emaljkanter rundas av. Kariesfria cervikala defekter ska inte prepareras utan endast rengöras med pimppsten eller lämplig rengöringspasta (t.ex. Proxyl RDA 36, medium) och gumminkopplad eller roterande borste. Avlägsna sklerotiskt dentin runt tandhalsen i ett tunt skikt med hjälp av roterande instrument (diamatfin), grovare trissa. Spola sedan kavitetens med vatten för att avlägsna alla rester och torka därefter med vatten- och oljefri luft.

4. Pulpaskydd/ Underfyllning

Om en emalj–dentin-bonding används ska ingen underfyllning appliceras. Vid mycket djupa eller pulpanära kaviteter ska området skyddas selektivt med ett kalciumpseudohydroxidpreparat (t.ex. ApexCal) och därefter täckas med ett tryckstabilisert cement (glasjonomercement, t.ex. Vivaglass® Liner). Täck inte återstående kavitetens väggars eftersom de kan användas för att skapa en binding med ett emalj–dentin-adhesiv.

5. Applicerar av matris/interdentaltkil

Lägg ett matrisband runt tanden vid approximala fyllningar (alternativt en sektionsmatris) och placera kilar.

6. Konditionering/Applicering av bonding

Applicera bondingen enligt bruksanvisningen för den använda produkten. Ivoclar Vivadent rekommenderar användning av det självetsande adhesivet Adhese® Universal, till exempel.

7. Applicerar av Compoglass F

- För att uppnå optimala resultaten bör Compoglass F appliceras i skikt på max. 3 mm (ljusa färger) eller 2 mm (mörka färger= 340/A4) och adapteras med lämpliga instrument (t.ex. OptraSculpt). Använd ett speciellt kontaktpunktsinstrument (t.ex. OptraContact) till stora kaviteter där det är svårt att skapa kontaktpunkter.
- För att materialet ska härla fullständigt krävs tillräcklig exponeringstid. Se Tabell 1 för rekommendationer gällande exponeringstider och ljusintensitet.
- Håll ljusstrålningsfönstret på härdljluslampan så nära fyllningsmaterialet som möjligt.
- När metallmatriss används ska fyllningen belysas ytterligare från buccal respektive lingual / palatinat sida när metallmatrissen avlägsnats.

8. Finishering/ Ocklusionskontroll/ Polering

Efter polymerisation avlägsnas överskott med lämpliga finirinstrument eller fina diamanter. Avlägsna approximala överskott med flexibla trissor, polerstrips eller diamantflätor. Kontrollera ocklusion och artikulation och slipa in vid behov för att förebygga prekontakter och oönskade ocklusalna mönster på fyllningsytan. Använd poleringsinstrument (t.ex. OptraPol®) samt putstrissor och putsstrips för att polera tandersättningarna till högglans.

Övrig information

1. Använd Compoglass F vid rumstemperatur. Om materialet är kallt kan det vara svårt att trycka ut det.
2. Endast för engångsbruk. Om Compoglass F appliceras direkt från cavilliven i patientens mun får cavilliven av hygieniska skäl inte användas till någon annan patient (för att undvika korskontaminerings mellan patienterna).
3. Använd inte oxiderande desinfektionsmedel för att desinficera en cavifil.

Varning

Undvik all kontakt mellan ohärdat Compoglass F och hud, slemhinnor och ögon. Ohärdat Compoglass F kan ge upphov till lått irritation och kan leda till sensibilisering för metakrylyater.

Användning av kommersiella medicinska handskar ger inte tillräckligt skydd mot sensibilisering mot metakrylyater

Förvaring och hygien

- Compoglass F ska ej användas efter förfallodatum.
- Utgångsdatum: se text på förpackningen.
- Förvaringstemperatur: 2–28 °C.
- Förslut cavifilen omedelbart efter användning. Exponering för ljus gör att materialet härdar i frittid.

Förvaras oätkomligt för barn!

Endast för dentalt bruk!

Dessa material har utvecklats speciellt för dentalt bruk. Bearbetningen skall noga följa de gitna instruktionerna. Tillverkaren påtager sig inget ansvar för skador som uppkommer genom oätkomhet i materialbehandlingen, underlättande att följa gitna föreskrifter eller användning utöver de fastställda indikations- områdena. Brukaren är ansvarig för kontrollen av materialets lämplighet för annat ändamål än vad som finns direkt uttryckt i instruktionerna.

Härdljuslampa Program	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	–	–	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	–	20 s

Ljusintensitet	Exponeringstid
≥ 600 mW/cm ²	40 s
≥ 1000 mW/cm ²	20 s

Tabell 1

Beskrivelse

Compoglass® F er et lyshærdende, røntgenfast komomerbaseret dentalt fyldningsmateriale. Compoglass F hærder ved lys med en bølgelængde mellem 400–500 nm (blåt lys). Compoglass F forener delordene ved glasiornercement og lyshærdende kompositmaterialer.

Farver

Compoglass F fås i adskilige farver.

Indhold

Monomermatrixen består af dimethacrylater (19,30 vægt%). De organiske filere omfatter ytterbiumtrifluorid, Ba-Al-fluorsilikatglas og sfærisk blandsidoxis (80,5 vægt%). Indeholder desuden initiatorer, stabilisatorer og pigmenter (0,20 %). Det samlede indhold af uorganiske filere er henholdsvis 57,5 vol% eller 80,5 vægt%. Partikelstørrelsen ligger mellem 0,2 og 3,0 µm.

Indikation

- Mælketandsfyldninger
- Klasse V fyldninger (tandhalskaries, roderosioner, kileformede defekter)
- Klasse III fyldninger
- små og mellemstore klasse I- og II

Kontraindikationer

Anvendelse af Compoglass F-fyldninger er kontraindiceret

- hvis patienten har kendt allergi over for ingredienserne i Compoglass F,
- hvis den forskrevne arbejdsteknik ikke er mulig,
- ved direkte og indirekte pulpaoverkapninger,
- til permanente, okklusionsbelastede fyldninger i det permanente tandsæt.

Bivirkninger

Ingredienser i Compoglass F kan i sjældne tilfælde forårsage sensitivering. I sådanne tilfælde må produktet ikke anvendes. For at undgå mulige pulpale irritationer, skal pulpanære områder beskyttes med en egnet pulpa/dentinbeskyttelse (anvend et calciumhydroxidbaseret præparat i områder, der er tæt på pulpa) og dekkedes med en passende liner.

Interaktioner

Eugenol/nelliekolieholdige stoffer kan inhibere hærdningen af komponeren. Disse materialer må ikke anvendes sammen med Compoglass F. Misfarvning kan forekomme i kombination med kationiske mundskyl emidler, plakindfarvningsmidler og chlorhexidin.

Anvendelse

1. Valg af farve

Før valg af farve rengøres tænderne. Tænderne skal være fugtige ved farvebestemmelserne.

2. Isolering

Grundig torlægning, helst med kofferdam (f.eks. OptaDam® Plus), er påkrævet.

3. Kavitsopræparation

Kavitten præparereres i henhold til principperne for adhæsiv teknik, dvs. ved at bevare så meget af tandstrukturen som muligt. Der må ikke præpareres skarpe kanter eller underskæringer i kariesfri områder. Kavittesgeometriens bestemmes overvejende af kariesangrebets udstrækning eller størrelsen på de tidlige fyldninger. Fortændte emaljekanter præparereres med bevel. I kindtandsområdet skal der kun foretages en afrunding af de skarpe emalje-kanter. Kariesfri tandhaldefekter skal ikke præparereres. Rengør dem med pimpesten eller en egnet tandrensningspasta (f.eks. Proxyl RDA 36, medium) og ved hjælp af gummipolerere eller rotorende borster. Fjern sklerotiseret dentin i tandhalsonrådet i et tyndt lag med et rotorende instrument (diamantfinner, grovkornet disk). Derefter skylles kavittenet med vand for at fjerne alle rester. Kavittenet torres med tor, oliefri trykluft.

4. Beskyttelse af pulpa / bunddækning

Ved anvendelse af et emalje-dentin-adhæsiv må der ikke anvendes en bunddækning. Meget dybe kaviteter eller pulpænare områder bør dækkes selektivt med en calciumhydroxidliner (f.eks. ApexCal®) og herefter dækkes med trykstabil cement (glasionolcerment, f.eks. Vivaglass® Liner). De øvrige kavittesvægge må ikke dækkes, så de kan anvendes til at bonde med et emaljedentinaldhæsiv.

5. Anlæggelse af matrice / interdentalkile

Til kaviteter med approksimal involvering anvendes enten en omsluttende matrice eller en sektionsmatrice. Interdentalkile anbringes.

6. Konditionering / applicerig af adhesiv

Adhæsivet konditioneres og appliceres i henhold til brugsanvisningen til det anvendte produkt. Ivoclar Vivadent anbefaler anvendelse af eksempel det selvætsende adhæsivet Adhese® Universal

7. Applikation af Compoglass F

- For at opnå optimale resultater skal Compoglass F apliceres i lag på maks. 3 mm (lyse farver) eller 2 mm (mørke farver = 340/A4) og der tilpasses med et egnet instrument (e.g. OptraSculpt®). Ved store kaviteter med vanskelige kontaktpunktsforhold anvendes et specielt kontaktpunktsinstrument (f.eks. OptraContact).
- Fuldstændig polymerisering kræver tilstrekkelig eksponeringstid. For anbefalinger vedrørende eksponeringstid og lysintensitet, se Tabel 1.
- Hold lyshærdningslampens lysåbning så tæt som muligt på fyldningsmaterialet.
- Når der anvendes metalmatricer, skal der yderligere polymeriseres bukkalt eller lingualt/palatinalt efter udtagningen af matricen.

Enhed Program	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	–	–	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	–	20 s
Lysstyrke		Eksponeringstid	
≥ 600 mW/cm ²		40 s	
≥ 1000 mW/cm ²		20 s	

Tabel 1

8. Beslibning / okklusionskontrol / polering

Efter polymerisering fjernes overskydende materiale med egnede finere (f.eks. AstroPol® F) eller et finkornet diamantbor. Approximalt overskuds-materiale fjernes med fleksible skiver, finestrips eller diamantbelagte filer. Okklusion og artikulation kontrolleres og slibes til således at suprakontakter og uønskede okklusionsbaner på fyldningen fjernes. Højglanspolering foretages med silikonpolerer (f.eks. OptraPol®) samt pudseskiver og -strips.

Specielle bemærkninger

- Anvend Compoglass F ved rumtemperatur. Koldt materiale kan være vanskeligt at aplicere.
- Kun til engangsbrug. Hvis Compoglass F appliceres direkte fra Cavifil® en i patientens mund, bør Cavifil af hygiejniske grunde kun bruges til én patient (for at undgå krydsinfektioner mellem patienter).
- Der må ikke anvendes oxiderende desinfektionsmidler til desinfektion af Cavifils.

Advarsel

Undgå, at uhærdet Compoglass F kommer i kontakt med hud, slimhinder og øjne. I upolymeriseret tilstand kan Compoglass F forårsage let irritation og føre til en sensibilisering mod methacrylater.

Almindelige undersøgelseshandsker giver ingen beskyttende virkning mod den sensibiliserende effekt af metakrylater.

Opbevaring og hygiejne

- Compoglass F må ikke anvendes efter den angivne udlobsdato.
- Holdbarhed: se bemærkningen på emballagen.
- Opbevaringstemperatur 2–28 °C.
- Luk Cavifils straks efter brug. Eksponering over for lys fører til præmatur polymerisering.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Kun til dentalt brug!

Produktet er udviklet til dentalt brug og må kun benyttes som beskrevet i brugsanvisningen. Skader som skyldes forkert brug eller anvendelse påtager producenten sig intet ansvar for. Derudover er brugeren af produktet forpligtet til på eget ansvar at sikre sig at produktet er egnet til en given anvendelse, navnlig hvis anvendelsen ikke er anført i brugsanvisningen.

Suomi

Kuvaus

Compoglass® F on valokovetteinen, röntgenpositiivinen kompoomeeripohjainen täytymateriaali. Compoglass F kovautuu valoallon pituudella 400–500 nm (= sininen valo). Compoglass F -materiaalissa yhdistyytävät lasi-ionomeerin sekä valokovetteisen yhdistelmämuovin edut.

Sävyt

Compoglass F on saatavissa useina sävyinä.

Koostumus

Monomeerimatriksi koostuu dimetakrylaateista (19,30 paino-%). Epäorgaaniset täytteet sisältäävät ytteriumtrifluoridia, Ba-Al-fluorosilikaattiasi ja sferoidia sekaisiota (80,50 paino-%). Lisäksi materiaali sisältää initiaatoriteita, stabiltaatoiteita ja pigmentteja (0,20 %). Epäorgaanisten väritteiden koko-osuus on 57,5 til-% tai 80,5 paino-%. Partikkeliplen koko vaihtelee välillä 0,2 – 3,0 µm.

Indikaatiot

- Maitohampaiden täytteet
- Luukan V täytteet (kaulakaries, juurieroosio, harjausvauroit)
- Luukan III täytteet
- pienet ja keskisuurten luokkien I ja II täytteet

Kontraindikaatio

- Compoglass F -täytteet ovat kontraindikoituja
- jos potilaan tiedetään olevan allerginen jollekin Compoglass F:n aineosalle
 - jos määritetyin käyttötekniikan käytäminen ei ole mahdollista
 - suoraan tai epäsuoraan pulpan kattamiseen
 - psyysivien hampaiden purennan alaisissa okklusaalitaisyteissä.

Sivuvaikutukset

Harvinäissä tapauksissa Compoglass F:n sisältämät ainesosat saattavat aiheuttaa herkistymisreaktion. Sellaisissa tapauksissa tuotetta ei saa käyttää. Pulpan mahdollisen ärsytyksen välttämiseksi on pulpan lähellä elevät alueet suojuettava sopivalla pulpan/dentinin suojauskella (levitä kalsium-hydroksidivalmistettua pulpan läheisiille alueille) ja peittettävä asianmukaisella laineilla.

Yhteisvaikutukset

Materiaalit, jotka sisältävät eugenolia/neilikkaöljyä, saattavat estää kompoomeerin polymerisoitumista. Tällaisia materiaaleja ei saa käyttää yhdessä Compoglass F:n kanssa. Kartaniset suunhuuhteluaineet, plakkivärjäysaineet ja kloroheksidiin saattavat aiheuttaa materiaalin värjäytymistä.

Käyttökohteet

1. Sävyin määritys

Puhdista hampaan pinta ennen värin määritystä. Valitse väri hampaan ollessa kostea.

2. Kosteudelta eristäminen

Eristä työskentelyalue kosteudelta mieluiten kofferdam-kumilla (esim. OptraDam® Plus).

3. Kaviteitin preparointi

Kaviteetti valmistellaan adhesiivisen paikkaustekniikan periaatteiden mukaisesti, ts. säälyttäen mahdollisimman paljon hampaan rakenteesta. Älä preparoi terävä kulmia tai lisää allemoenja karieksettomille alueille. Kaviteitin koko perustuu yleensä kariksen laajuisuuteen tai aiempien restauratioiden kokoon. Viistä kiillereunat etualueella. Taka-alueella on ainostaan pyöristettävä terävät kulmat. Älä preparoi karieksettomia kauladefektejä. Puhdistuksessa alue hohtakivellä tai sopivalla puhdistustastolla (esim. Proxity® RDA 36, medium) ja kumiiliottimella tai pyörivällä harjalla. Poista ohut kerros skleroottista kauladenttiiniä käytätmällä pyörivää instrumenttia (timanttivimeistelejä, karkeaa viimeistelykiekkoo). Huuhtele kaviteetti puhtaaksi vedellä ja kuivaa se vedettömällä ja öljytömmällä ilmallä.

4. Pulpan suojaus / eriste

Älä käytä eristettä, jos käytetään kiihle-dentiinisoidaineita. Peitä hyvin sävyt ja pulpan läheiset kaviteetit levittämällä pistemäisesti kalsiumhydroksidivalmisteita (esim. ApexCal®). Peitä keros lopuksi painetta kestäävällä semienttiili (Lasi-iononeerimiseenttiili, esim. Vivaglass® Liner). Älä peitä kaviteetin muita seinämää, jotta niitä voidaan käyttää siidokseen muodostamiseen kiihle-dentiinisoidaineen kanssa.

5. Matriisiin/kiihan asettaminen

Jos kaviteetti käsittää approksimaalialueita, käytä matriisiinuua tai osamatriisia, ja kiihla se.

6. Sidosaineen valmistelu ja annostelu

Valmistele sidosaine, ja annoste se käytettävän tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti. Ivoclar Vivadent suosittelee käytämään esim.

Adhese® Universal -sidosainetta.

7. Compoglass F:n annostelu

- Ihanteellista hoitolustola varten Compoglass F on annosteltava kerrosttaan maksimikerrospaksuuden ollessa 3 mm (vaalet sävyt) tai 2 mm (tummat sävyt = 340/A4). Painele lopuksi sopivalla instrumentilla (esim. OptraSculpt®). Käytä erityistä kontaktipisteinstrumenttia (esim. OptraContact) suurissa kaviteeteissa, joissa kontaktin muodostaminen on vaikeaa.
- Täydellinen polymerointi edellyttää riittävää valotusaika. Katso valotusaikaa ja valoteho kosekavat suositukset taulukosta 1.
- Pidä valotärkeä mahdollisimman lähellä käytettävää.
- Käytetäessä metalli-matriiseja lisäkaveta matriisiinuuna poistamisen jälkeen bukkaalisesti tai linguaalisesti/palataltaisesti.

Ohjelma	Laite	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	-	-	-	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s	
Soft Start Program	2x 20 s	-	-	20 s
Valoteho		Kovetusaiaka		
≥ 600 mW/cm ²		40 s		
≥ 1000 mW/cm ²		20 s		

Taulukko 1

8. Viimeistely/purennan tarkistus/kiihotus

Polymeroinnin jälkeen poista ylimääräinen materiaali sopivilla viimeistelyvälineillä (esim. AstroPol® F) tai hienoilla timanteilla. Poista ylimääräistä joustavilla kiekkolla, viimeistelystrippisellä tai timanttipinoitettuilla viilrollilla. Tarkista purenta ja liikeradat ja mukauta ne tarvittaessa poistamalla esikontaktit tai ei-toivotut okklusaalireitit täyteen pinnalla. Kiillota täyte hohtavan kiiltäväksi silikoniliottimella (esim. OptraPol®) sekä kiilotuskiillolla ja kiilotusstripsellellä.

Lisähuomautuksia

1. Käytä Compoglass F:ää huoneenlämpötilassa. Kylmän materiaalin annostelu voi olla vaikeaa.
2. Vaihda kertakäyttöön. Jos Compoglass F annostellaan Cavifil-kärjetä suoraan potilaan suuhun, Cavifil-ruiskuja on käytettävä ainoastaan kertakäyttöisissä hygieniasyistä (potilaiden välisen ristikontamination estämisen).
3. Älä desinfioi Cavifil-kärkiä hapettavilla desinfektioaineilla.

Varoitus

Kovettumaton Compoglass F ei saa joutua kosketukseen ihmisen limakalvojen tai silmien kanssa. Kovettumaton Compoglass F saatetaan olla lievästi ärsytävää ja voi aiheuttaa herkistymisen metakrylaatteille. Kaupallisesti hankittavat lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettut hansikkat eivät suojaa metakrylaattien herkistävältä vaikutukselta.

Säilytys ja hygienia

- Älä käytä Compoglass F:ää viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Säilytyssäika: katsotaan pakkausmerkintää.
- Säilytyslämpötila: 2–28 °C.
- Sulje Cavifil-kärjet heti käytön jälkeen. Altistuminen valolle aiheuttaa ennenkaikseen polymeroinnin.

Ei lasten ulottuville!

Vain hammaslääketieteelliseen käyttöön!

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan hammaslääketieteelliseen käyttöön. Materiaalia tullee käsitellä tarkasti käytööhöjellä noudatettuna. Valmistaja ei vastaa vahingoinsta, jotka johtuvat siitä, että käytööhöjellä tai ohjeiden mukaisuus soveltuuamalla ei noudata. Tuotteen soveltuuveden testaamisen muuhun kuin ohjeissa mainitulle tarkoitukseen on käytettävän vastuulla. Kuvausset ja tiedot eivät takaa ominaisuuksia eivätkä ole sitova.

Beskrivelse

Compoglass® F er et lysherdende, røntgensikkert kompomerbasert restaureringsmateriale. Compoglass F herdes med lys med en bolgelengde på 400-500 nm (blått lys). Compoglass F kombinerer glassionomersementene med fordeler med fordelene til de lysherdende kompositmaterialene.

Farger:

Compoglass F finnes i flere ulike farger.

Sammensetning

Monomermatrisen består av dimetakrylater (19,30 vekt%). De uorganiske fyllstoffene er sammensatt av ytterblumtrifluorid Ba-Al-silisiumfluoridglass og sfæroide blandingsoksid (80,5 vekt%). I tillegg inneholder initiatorer, stabilisatorer og pigmenter (0,20 %). Det totale innholdet av uorganiske fyllstoffer er henholdsvis 57,5 vol% eller 80,5 vekt%. Partikelstørrelsen ligger mellom 0,2 og 3,0 µm.

Indikasjon

- Melketannfyllinger
- Fyllinger av klasse V (tannhalskaries, rotersjoner, kileformede defekter)
- Fyllinger av klasse III
- små til mellomstore fyllinger i klasse I og II

Kontraindikasjon

Plassering av Compoglass F-fyllinger er kontraindisiert

- ved kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i Compoglass F
- hvis forsøket bruksteknikk ikke er mulig
- til direkte og indirekte tildekking av pulpa
- til permanente, belastede okklusale fyllinger i blivende tenger.

Bivirkninger

I sjeldne tilfeller kan ingrediensene i Compoglass F forårsake sensibilisering. I slike tilfeller skal produktet ikke lengre brukes. For å unngå irritasjon av pulpa skal pulpanære områder forsynes med en egnet pulpa-/dentinbeskyttelse (pulpanært påføres et kalsiumhydroksidholdig preparat) og dekkes til med en egnet foring.

Vekselvirkninger

Materiale som inneholder eugenol-/nellikolje, hemmer polymeriseringen av kompomerer. Disse materialene må ikke brukes sammen med Compoglass F. I kontakt med kationisk munnvann samt ved plakkindikatorer og klorheksidin kan det oppstå misfarginger.

Bruk

1. Bestemmelse av farge

Fargen bestemmes, skal tennene rengjøres. Fargen bestemmes mens tannen ennå er fuktig.

2. Tørrellegging

Tilstrekkelig tørrellegging, helst med kofferdam (f.eks. OptraDam® Plus), er nødvendig.

3. Preparering av kavitet

Kavitten prepareres i henhold til prinsippene for adhesivteknikk ved å bevare så mye av tannsubstansen som mulig. Ikke preparer skarpe interne kanter eller vinkler eller ekstra undersnitt i kariesfrie områder. Kavittetsformen diktieres som regel av utstrekningen til karies eller størrelsen til den gamle fyllingen. Skærskjær emaljekantene på fortenner. I posteriorområdet skal bare de skarpe emaljekantene avrundes. Du må ikke preparere kariesfri cervikale kantene. Rengjør dem med pimpestein eller egnet rengjøringspasta (f.eks. Proxity® RDA 36, medium) og ved hjelp av gumminipoller eller rotende borster. Fjern sklerotisert dentin rundt tannhelsen i et tynt lag med et roteterende instrument (diamantfinerbor, grov slipeskive). Deretter skylles kavitten med vann for å fjerne alle rester, og torkes med vann- og oljefri luft.

4. Pulpabeskyttelse/føring

Ikke påfør foring hvis det brukes emalje-dentin-bonding. Svært dype kavitter, pulpanære områder, skal tildekkes selektivt med en foring av kalsiumhydroksid (f.eks. ApexCal®) og deretter tildekkes med en trykksstab sement (glassionomersement, f.eks. Vivaglass® Liner). Resten av kavittesveggene skal ikke tildekkes, slik at de kan benyttes for bonding med en smelte-dentin-adhesiv.

5. Påføring av matrise-/interdentalkile

Ved kavitere med approksimal andel skal det enten brukes en sirkulær matrise eller en delmatrise og deretter kiler.

6. Kondisjonering / applisering av bonding

Kondisjoner og appliser bonding i samsvar med bruksanvisningen for produktet. Ivoclar Vivadent anbefaler å bruke adhesiv, f.eks. Adhese® Universal.

7. Applisering av Compoglass F

- For å oppnå optimale resultater bør Compoglass F påføres i lag på maks. 3 mm (lyse farger) eller 2 mm (mørke farger = 340/A4) og tilpasses med egne instrumenter (f.eks. OptraSculpt®). Ved store kavitteter med vanskelige kontaktpunktutforming kan det i tillegg brukes et spesielt kontaktpunktinstrument (f.eks. OptraContact).
- Fullstendig polymerisering krever tilstrekkelig eksponeringstid. Anbefalinger for belysningsvarighet og lysintensitet, se tabell 1.
- Hold lysutgangsvinduet på herdelampen så nær fyllingen som mulig.
- Ved bruk av metallmatrise skal det i tillegg belyses fra bukkal eller lingual/palatal etter at matrisen er fjernet.

Apparat Program	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	–	–	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	–	20 s
Lysintensitet		Belysningstid	
≥ 600 mW/cm ²		40 s	
≥ 1000 mW/cm ²		20 s	

Tabell 1

8. Bearbeiding/okklusjonskontroll/polering

Etter polymeriseringen fjernes overflodig materiale med egnede finbor (e.g. Astropol® F) eller finkromede diamanter. Approsimalt overskudd fjernes med fleksible skiver, finestrips eller diamantbelagte filer. Kontroller okklusjon og artikulasjon, og slip inn nødvendige justeringer for å forhindre for tidlig kontakt eller uønskede okklusjonsbaner på overflatene til fyllingen. Høyglanspolering gjøres med silikonpolerer (f.eks. OptaPol®) samt polerskiver og polerstrips.

Spesielle merknader

- Compoglass F skal brukes ved romtemperatur. Kaldt materiale kan være vanskelig å fordele.
- Kun engangsbruk. Dersom Compoglass F fra Cavifil påføres direkte i kavitteren i pasientens munn, anbefales det av hygieniske grunner bare å bruke denne Cavifilen på én pasient (for å unngå krysskontaminerings mellom pasienter).
- Ikke bruk øksiderende desinfeksjonsmidler til å desinfisere Cavifiler.

Advarsler

Unngå at Compoglass F kommer i kontakt med hud, slimminner og øyne. Compoglass F som ikke er polymerisert, kan føre til lett irritasjon og overfølsomhet overfor metakrylater.

Vanlige medisinske hanskene gir ingen beskyttelse mot den sensibiliserende effekten fra metakrylater.

Lagrings- og oppbevaringsinstruks

- Compoglass F må ikke brukes etter at holdbarhetsdatoen er utløpt.
- Utløpsdato: se merknad på forpakningen.
- Oppbevaringstemperatur 2–28 °C.
- Cavifiler skal lukkes umiddelbart etter bruk. Lys fører til for tidlig polymerisering.

Oppbevares utkjengelig for barn!

Bare til odontologisk bruk!

Produktet er utviklet til bruk på det odontologiske området og må brukes i henhold til bruksanvisningen. Produsenten påtar seg ansvar for skader som oppstår på grunn av annen bruk eller uagtsmessig bearbeiding. I tillegg er brukeren forpliktet til på forhånd og på eget ansvar å undersøke om produktet eigner seg og kan brukes til de tiltenkte formål, særlig dersom disse formålene ikke er oppført i bruksanvisningen.

Nederlands

Omschrijving

Compoglass® F is een lichtuithardend, radiopaak tandheelkundig restauratiemateriaal op basis van compomeren. Compoglass F hardt uit onder invloed van licht met golflengtes tussen de 400 en 500 nm (blauw licht). Compoglass F combineert de voordeelen van glasioneermaterialen met die van lichtuithardende composietmaterialen.

Kleuren

Compoglass F is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Samenstelling

De monomeermatrix bestaat uit dimethacrylaten (19,30 gewichtsprocent). De anorganische vulstoffen bestaan uit ytteriumtrifluoride, Ba-Al-fluorasilicaatglas en sferoïde mengoxide (80,5 gewichtsprocent). Verdere bestanddelen zijn initiatoren, stabilisatoren en pigmenten (0,20 procent). Het totale gehalte aan anorganische vulstoffen is 57,5 volumeprocent of 80,5 gewichtsprocent. De deeltjesgrootte ligt tussen de 0,2–3,0 µm.

Indicaties

- restauraties in het melkgebit
- vulling van cavititten in klasse V (tandhalscariës, wortelerosie, wigvormige defecten)
- vulling van cavititten in klasse III
- kleine tot middelgrote restauraties in klasse I en II

Contra-indicaties

Het aanbrengen van restauraties van Compoglass F is gecontra-indiceerd

- bij bekende allergie van de patiënt voor een van de bestanddelen van Compoglass F;
- wanneer de voorgeschreven toepassingstechniek niet mogelijk is;
- voor directe en indirecte pulpaoverkappingen;
- voor permanente, belaste occlusale restauraties in de tweede dentitie.

Bijwerkingen

In uitzonderlijke gevallen kunnen bestanddelen van Compoglass F tot overgevoeligheid leiden. In die gevallen mag het product niet meer worden gebruikt. Om mogelijke irritatie van de pulpa tegen te gaan, moeten gebieden in de buurt van de pulpa worden behandeld met een geschikt pulpa-/ dentinebeschermingsmateriaal (breng in de buurt van de pulpa een calcium-hydroxidehoudend preparaat aan) en worden voorzien van een geschikt afdeklaag.

Interacties

Materialen die eugenol-/kruidnagelolie bevatten, remmen mogelijk de uitharding van compomeren. Gebruik deze materialen dan ook niet in combinatie met Compoglass F. Kationische mondspoelmiddelen, plaquekleurstoffen en chloorhexidine kunnen bij contact met het materiaal tot verkleuringen leiden.

Toepassing

1. Kleurbepaling

Reinig vóór het bepalen van de kleur het gebit.

2. Drooglegging

Zorg voor goede isolatie van het werkgebied, bij voorkeur met een coffer-dam (bijv. OptraDam® Plus).

3. Prepareren van de caviteit

Preparer de caviteit volgens de regels van de adhesieftechniek. Dat wil zeggen dat het gebitsweefsel zoveel mogelijk ongemoeid wordt gelaten. Preparer geen scherpe hoeken of extra ondersnijdingen in een cariësvrij gebied. De omvang van de caviteit wordt doorgaans bepaald door de uitbreiding van de caries of de omvang van de vorige restauraties. Werk de glazuurranden van anterieorelementen schuin af. In het posteriorgebied moeten alleen de scherpe glazuurranden worden afgondert. Preparer geen cervicale defecten in cariësvrije gebieden. Reinig ze met puimsteen of een geschikte reinigingspasta (bijv. Proxy® RDA 36, medium), met behulp van rubberen polijstinstrumenten of roterende borsteltjes. Verwijder dunne lagen gescrestroiseerde dentine rond de tandhals met behulp van een rotende instrument (diamanten fineerinstrument, grof schijfje). Spoel de caviteit vervolgens schoon met water om alle restanten te verwijderen en blaas hem droog met water- en olievlige lucht.

4. Pulpabescherming/onderlaag

Pas geen onderlaag toe als er een glazuur-dentinehechtmiddel wordt gebruikt. Dek zeer diepe caviteiten of plaatsten dichtbij de pulpa selectief af met een calciumhydroxideliner (bijv. ApexCal®) en gebruik vervolgens een drukbestendig cement (bijv. glasionomeercement, Vivaglas® Liner). Dek de overige wanden van de caviteit niet af, zodat ze nog kunnen worden gebruikt voor de hechting met een glazuur-dentineadhesive.

5. Matrixband/interdentale wig

Breng bij (gedeeltelijk) approximale caviteiten een circulaire matrixband of een partiële matrixband aan en zet deze vast met wiggen.

6. Conditioneren/aanbrengen van het adhesief

Conditioneer de preparatie en breng het hechtmiddel aan conform de gebruiksaanwijzing van het betreffende product. Ivoclar Vivadent raadt aan om bijvoorbereed het adhesief Adhesive® Universal te gebruiken.

7. Appliceren van Compoglass F

- Voor optimale resultaten moet Compoglass F worden aangebracht in lagen van max. 3 mm (lichte kleuren) of 2 mm (donkere kleuren = 340/A4 en 540/-) en worden geadaptéerd met geschikte instrumenten (bijv. OptraSculpt®). Maak bij grote caviteiten, waarbij het contactpunt lastig te vormen is, gebruik van een speciaal contactpuntinstrument (bijv. OptraContact).
- Zorg voor volledige polymerisatie door voldoende te belichten. Zie tabel 1 voor aanbevelingen ten aanzien van de belichtingstijd en lichtintensiteit.
- Zorg dat het lichtemissieversterker van de polymerisatielamp zo dicht mogelijk op het restauratiemateriaal houdt.
- Belicht bij gebruik van een metalen matrixband ook van buccala resp. lingua/palatina, nadat de matrixband is verwijderd.

Apparaat Programma	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	-	-	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	-	20 s
Lichtintensiteit		Belichtingstijd	
≥ 600 mW/cm²		40 s	
≥ 1000 mW/cm²		20 s	

Tabel 1

8. Afwerking/occlusiecontrole/polijsten

Verwijder na de polymerisatie het overtollige materiaal met de juiste fineer-instrumenten (e.g. AstroPol® F) of diamanten slijpinstrumenten met een zeer kleine korrelgrootte. Verwijder proximaal overtollig materiaal met flexibele fineerschijfjes, fineerstrips of diamanten fineerinstrumenten. Controleer de occlusie en articulatie en slijp deze zo in dat er geen premature contacten of ongewenste articulatiebanen aan het oppervlak van de restauratie achterblijven. Polijst de restauratie op hoogglans met behulp van siliconenpolijst-instrumenten (bijv. OptraPol®, polijstschijsjes en polijststrips).

Anvullende opmerkingen

1. Gebruik Compoglass F op kamertemperatuur. Koud materiaal kan lastig te doseren zijn.
2. Alleen voor éénmalig gebruik. Als Compoglass F direct vanuit de Cavifil in de mond van de patiënt wordt geplaatst, mag de Cavifil om hygiënische redenen maar bij één patiënt worden gebruikt (ter voorkoming van kruisbesmetting tussen patiënten).
3. Desinfecteer Cavifils niet met oxiderende desinfectiemiddelen.

Waarschuwing

Voorkom contact van onuitgehard Compoglass F met de huid, de slijmvliezen en de ogen. Niet-gepolymeriseerd Compoglass F kan een licht irriterende werking hebben en kan tot overgevoeligheid voor methacrylaten leiden.

In de handel verkrijgbare medische handschoenen bieden geen bescherming tegen het sensibiliserende effect van methacrylaten.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag en transport:

- Gebruik Compoglass F niet na afloop van de vervaldatum.
- Houdbaarheid: zie gegevens op verpakking.
- Bewaar temperatuur: 2-28°C.
- Sluit Cavifils direct af na gebruik. Blootstelling aan licht kan tot voortijdige polymerisatie leiden.

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Alleen voor tandheelkundig gebruik.

Dit product werd ontwikkeld voor tandheelkundig gebruik en moet volgens de productinformatie toegestaan worden. Indien er schade optreedt door toepassing voor andere doeleinden of door verkeerd gebruik kan de fabrikant daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De gebruiker is bovendien gehouden om vóór gebruik na te gaan of het product voor de beoogde toepassing geschikt is, vooral als deze toepassing niet in de productinformatie vermeld staat.

Ελληνικά

Περιγραφή

Το Compoglass® F είναι ένα φωτοπολυμεριζόμενο, ακτινοσκειρό, βασισμένο σε συμπολυμερή, υλικό αποκαταστάσεων. Το Compoglass F πολυμερίζεται με φως σε μήκος κύματος 400–500 nm (μπλε φως). Το Compoglass F συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της υαλοϊονομερούς κονιάς με αυτά των φωτοπολυμεριζόμενων σύνθετων ρητινών.

Αποχρώσεις

Το Compoglass F διατίθεται σε διάφορες αποχρώσεις.

Σύνθεση

Η μονομερής μήτρα αποτελείται από διμεθακυριλικά (19,30% κατά βάρος). Οι ανόργανες ενισχυτικές ουσίες είναι τριφθορίδιο υπέρβριο, βαριό-αργιλό-φθοριοπιτική ύλας, και φαραιοΐδη μικτά οξειδία (80,5% κατά βάρος). Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται παράγοντες εκκίνησης, σταθεροποιητής και χρωτικές (0,20%). Το συνολικό περιεχόμενο σε ανόργανες ενισχυτικές ουσίες είναι 57,5% κατ' άνοικο 80,5% κατά βάρος αντίστοιχα. Το μέγεθος κάθε κόκκου είναι μεταξύ 0,2 και 3,0 μμ.

Ενδείξεις

- Αποκαταστάσεις νεογυλών δοντιών
- Αποκαταστάσεις δης Ομάδας (αυχενική τερηδόνα, ριζική διάβρωση, σφηνοειδή ελαττώματα)
- Αποκαταστάσεις Ζης Ομάδας
- Προσωρινές αποκαταστάσεις μικρού έως μεσαίου μεγέθους των Ομάδων Ι και ΙΙ

Αντενδείξεις

Η τοποθέτηση αποκαταστάσεων με Compoglass F αντενδείκνυται

- σε περιπτώση γνωστής αλλεργίας του ασθενούς σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του Compoglass F,
- εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ενδεδειγμένη τεχνική εργασίας,
- για άμεση ή έμμεση κάλυψη του πολφού,
- για μόνιμες, φέρουσες αποκαταστάσεις ούγκλεισης σε δόντια της μόνιμης οδοντοφυΐας.

Παρενέργειες

Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα συστατικά του Compoglass F μπορεί να προκαλέσουν αντίδραση ευαισθησίας. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται α' αυτές τις περιπτώσεις. Για την αποφυγή πιθανού ερεθισμού του πολφού, οι επιφάνειες κοντά στον πολφό πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλο υλικό προστασίας πολφού/οδοντίνης (τοποθέτηση σκεύασμα υδροεξιδίου του ασβετού σε επιφάνειες κοντά στον πολφό) και στη συνέχεια επικαλύψτε με επαρκές ουδέτερο στρώμα.

Αλληλεπιδράσεις

Τα υλικά που περιέχουν ευγενήλη/γαρυφαλέλαιο αναχαίτιζουν τον πολυμερισμό των συμπολυμερών. Αυτά τα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το Compoglass F. Η επαφή με κατινακιά στοματοπλάτματα, παράγοντες αποκάλυψης πλάκας και χλωρεξίδινη μπορεί να οδηγήσει σε δυσχρωμίες.

Χρήση

1. Επιλογή χρώματος

Καθαρίζουμε τα δόντια πριν τον προσδιορισμό του χρώματος. Επιλέγουμε την απόχρωση όσο το δόντι είναι ακόμη υγρό.

2. Απομόνωση

Απαιτείται η κατάλληλη αποκόλληση, κατά προτίμηση με ελαστικό απομονωτή (π.χ. OptraDam® Plus).

3. Παρασκευή κοιλότητας

Η παρασκευή της κοιλότητας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της τεχνικής συγκόλλησης, δηλ. διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερη οδοντική ουσία. Μην παρασκευάζετε οξείες εσωτερικές ακμές ή γωνίες ή επιπρόσθια ποσημάκια σε μη τερηδονισμένες περιοχές. Οι διαστάσεις της κοιλότητας υπαγορεύονται γενικά από την έκαστη της τερηδόνας ή από το μέγεθος των προγραμματωντων αποκαταστάσων. Λοξοτομήστε τα δρύινα της οδαμαντίνης στην περιοχή των προσθιών. Στην περιοχή των οπιθιών, μόνο οι αιχμηρές γωνίες της οδαμαντίνης πρέπει να στραγγυύεται μεθόδουν. Μην παρασκευάζετε αυχενικές βλάβες χωρίς τερηδόνα. Καθαρίστε με ελαφρότερη ή κατάλληλη πάστα καθαρισμού (π.χ. Proxyl® RDA 36, medium) και με επιτωτικά λαστιχάκια ή περιστροφικά βουρτσάκια. Αφαιρέστε τη σκληρωτική οδοντική γύρω πάντα από τον αυχένα του δοντού σε ένα λεπτό στρώμα με περιστροφικό εργαλείο (διαιμάντι φινιρίσματος ή χονδρόκοκκου δισκού). Ακολούωθες, ξεπλύνετε την κοιλότητα με νερό για να απομακρύνετε όλα τα ποτελέματα και στεγνώστε την με αέρα ελεύθερο από νερό και ελαωδείς ουσίες.

4. Προστασία πολφού / Βάση

Μην τοποθετήστε βάση έως έναν χρησιμοποιείται συγκόλλητικός παράγοντας αδαμαντίνης/οδοντίνης. Σε πολύ βαθές κοιλότητες, οι περιοχές κοντά στον πολφό πρέπει να επικαλύψθονται επελεκτικά με ένα στρώμα (liner) υδροβεξιδίου του ασβετού (π.χ. ArhexCal®) και στη συνέχεια να καλυφθούν με ανθεκτική στην πίεση κονία (π.χ. υαλοϊονομερής κονία, Vivaglass® Liner). Μην καλύψετε τα υπόλοιπα τοιχώματα της κοιλότητας, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία δεσμού με συγκόλλητικό παράγοντα αδαμαντίνης/οδοντίνης.

5. Τοποθέτηση τεχνητού τοιχώματος / μεσοδόντιας αφήνας

Σε κοιλότητες που περιλαμβάνουν όμορες περιοχές, χρησιμοποιήστε τεχνητό τοιχώμα που τυλίγεται γύρω από το δόντι ή τημηματικό τεχνητό τοιχώμα, και στη συνέχεια τοποθετήστε αφήνα.

6. Προετοιμασία/Τοποθέτηση συγκόλλητικού παράγοντα

Προετοιμάζουμε και εφαρμόζουμε το συγκόλλητικό σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος που χρησιμοποιούμε. Η Ivoclar Vivadent συνιστά τη χρήση του συγκόλλητικού Adhesive® Universal, για παράδειγμα.

7. Εφαρμογή του Compoglass F

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, το Compoglass F πρέπει να εφαρμόζεται σε στρώματα μέγ. πάχους 3 mm (ανοικτές αποχρώσεις) ή 2 mm (ακούρες αποχρώσεις = 340/41) και να διαμορφώνεται με τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ. OptraSculpt®). Χρησιμοποιήστε ειδικό εργαλείο για τη διαμόρφωση μεταίων επαφής (π.χ. OptraContact) για μεγάλες κοιλότητες οπού είναι δύσκολο να δημιουργηθούν επαφές.

- Για πλήρη πολυμερισμό, απαιτείται επαρκής χρόνος έκθεσης. Για τις συστάσεις σχετικά με το χρόνο έκθεσης και τη φωτεινή ένταση, βλ. τον Πίνακα 1.
- Κρατάτε το παράθυρο εκπομπής φωτός της λυχνίας πολυμερούς όσο το δυνατόν που κοντά στο υλικό αποκαταστάστε.
- Όταν χρησιμοποιούμε μεταλλικά τοιχώματα, πολυμερίζουμε επιπλέον από την παρειακή ή τη γλωσσική/υπερώια πλευρά αφού αφαιρέσουμε την τανία.

Μονάδα Πρόγραμμα	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	–	–	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	–	20 s
Φωτεινή ένταση		Χρόνος έκθεσης	
$\geq 600 \text{ mW/cm}^2$		40 s	
$\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$		20 s	

Πίνακας 1

8. Φινίρισμα / Έλεγχος σύγκλεισης / Στίλβωση

Μετά τον πολυμερισμό, απομακρύνετε τις περίσσειες με τα κατάλληλα λαστιχάκια (π.χ. AstroPoli F) ή με λεπτόδοκο διαμάντι. Αφαιρέστε τις περίσσειες στις όμορες περιοχές με εύκαμπτους δίσκους, τανίες φινίρισματος ή ρίνες επικαλύμμενές με διαμάντι. Ελέγξτε τη σύγκλειση και την άρθρωση και τροχίστε για να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες προσαρμογές εάν χρειάζεται, προκειμένου να αποφευχθούν πρόωρες επαφές ή ανεπιθύμητες συγκλεισιακές παρεμβολές στην επιφάνεια των αποκαταστάσεων. Χρησιμοποιήστε λαστιχάκια συλικόνης (π.χ. OptraPol®) καθώς και δίσκους στίλβωσης και τανίες στίλβωσης για να αποδώσετε στην αποκατάσταση στίλβωση υψηλού βαθμού.

Πρόσθετες πληροφορίες

1. Χρησιμοποιείτε το CompoGlass F σε θερμοκρασία δωματίου. Κρύο υλικό ίσως είναι δύσκολο να χορηγηθεί.
2. Για μία χρήση μόνο. Εάν το CompoGlass F εφαρμόζεται απευθείας από το Cavifil μέσα στο στόμα του ασθενή, το Cavifil πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για έναν ασθενή για λόγους υγεινής (πρόληψη της μετάδοσης μόλυνσης μεταξύ των ασθενών).
3. Τα Cavifil δεν πρέπει να απολυμαίνονται με οξειδωτικά απολυμαντικά.

Προειδοποίηση

Αποφεύγετε κάθε επαφή με απολυμέριστο CompoGlass F με το δέρμα / τους βλεννογόνους και τα μάτια. Απολυμέριστο CompoGlass F μπορεί να προκαλέσει ελαφρούς ερεθισμούς και ευαισθησίες στα μεθακρυλικά.

Τα ιατρικά γάντια του εμπορίου δεν παρέχουν προστασία ως προς την ευαισθησία στα μεθακρυλικά.

Αποθήκευση

- Μη χρησιμοποιείτε το CompoGlass F μετά την ενδεδιγμένη ημερομηνία λήξης.
- Ημερομηνία λήξης: βλ. επισήμανση στη συσκευασία.
- Θερμοκρασία φύλαξης 2-28 °C.
- Κλείνετε τα Cavifil αμέσως μετά τη χρήση. Έκθεση στο φως προκαλεί πρόωρο πολυμερισμό.

Κρατάτε μακριά από τα παιδιά!

Για οδοντιατρική χρήση μόνο!

Το υλικό αυτό κατασκευάστηκε αποκλειστικά για οδοντιατρική χρήση. Οι διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται σχολατικά και οικολογικά προς τις οδηγίες χρήσης. Απαγορεύεται για βλέμμα που μπορεί να προκληθούν από μη ορθή ακολούθια των οδηγιών ή από χρήση σε μη μητρώες ενδικούμενη υπεροχή, είναι απαραίτητος. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για δικαιολογίες καταληλότητας του υλικού σε αποδήμητο άλλη εφαρμογή εκτός αυτών που αναγράφονται συμφώνησης στις οδηγίες χρήσης. Περιγραφές και στοιχεία δεν αποτελούν εγγύηση των ιδιοτήτων και δεν είναι δεσμευτικά.

Türkçe

Tanım

Compoglass® F kompomer esası, ışıklı sertleşen, radyoopak bir restoratif materyalidir. Compoglass F 400–500 nm aralığında dalga boyuna sahip ışıkla (mavi ışık) sertleşir. Compoglass F cam iyonomer simanlarının avantajlarını ışıklı sertleşen kompozit materyallerinkilerle birleştirerek sunmaktadır.

Renkler

Compoglass F çeşitli renklerde piyasaya sunulmuştur.

Bileşimi

Monomer matriksi dimetakrilatlardan oluşur (ağırlıkça %19,30). Inorganik dolgu maddeleri itterbiyum triflorür, Ba-Al-florosilikat cam ve sferoид karışımı oksitlenmiş olmaktadır (ağırlıkça %80,5). Ayrıca başlatıcılar, stabilizatörler ve pigmentler içerir (%0,20). Toplam inorganik dolgu maddesi miktarı hacimce %57,5 veya ağırlıkça %80,5'tir. Parçacık boyutu 0,2 ila 3,0 µm arasındadır.

Endikasyon

- Süt dişlerinin restorasyonu
- Sınıf V dolgular (diş boyunu çırıkları, kök erozyonları, kama şeklindeki defektler)
- Sınıf III dolgular
- Küçük ila orta boy sınıf I ve II restorasyonlar

Kontrendikasyon

Compoglass F restorasyonlarının yerleştirilmesi şu hallerde kontrendikedir:

- Hastanın Compoglass F'nin bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjik olduğunu bilinmesi;
- Belirtilen çalışma teknığının uygulanamaması;
- Direkt ve indirekt pulpa kaplamalarında;
- İkinci dentiton dişlerinde stres yükü alan, daimi okluzal restorasyonlarda.

Yan etkiler

Compoglass F'nin bileşenleri nadir hallerde duyarlılık reaksiyonuna neden olabilir. Bu gibi durumlarda ürün kullanılmamalıdır. Pulpmanın tahrif olması ihtimalinden kaçınmak için pulpaya yakın alanlar uygun bir pulpa/dentin koruyucu ile konurulur (pulpaya yakın alanlara kalısjum hidroksit esaslı bir preparasyon uygulayın) ve uygun bir astarla örtülmelidir.

Etkileşimler

Öjenol/karanfil yağı içeren maddeler kompomerlerin polimerizasyonunu baskılabilir. Bu maddeler Compoglass F ile birlikte kullanılmamalıdır. Katyonik ağız çalkalayıcılar, plak çözücü ajanlar ve klorheksidin renk değişikliğine neden olabilir.

Kullanım şekli

1. Renk seçimi

Renk seçiminden önce dişleri temizleyin. Renk, dişler henüz nemli durumdayken belirlerin.

2. Yalıtım

Tercihen bir rubber dam (örn. OptraDam® Plus) kullanmak suretiyle uygun yalıtımını yapılması gereklidir.

3. Kavite preparasyonu

Kavite preparasyonu adeziv teknik prensiplerine göre, yani diş yapısı mümkün olduğunda korunarak yapılır. Keskin iç kenar hazırlayıp ve çırıksız bölgeyi ek olarak undercut uygulamayı. Kavitelerin boyutlarını genellikle çırıkların ölçüsü veya önceki restorasyonların büyüküğü belirler. Anterior dişlerin mine kollarının uyumluluğunu sağlayacak şekilde birer çırıksız bölgede yalnızca keskin mine kollarının uyumluluğunu sağlayacaktır. Çırıksız servikal defektleri hazırlayıp, bunları ponza veya uygun bir temizleme patı (örn. Proxyt® RDA 36, medium) kullanarak ve polisaj lastiklerini veya döner fırçalar yardımıyla temizleyin. Diş boyunun etrafındaki skleroz dentin döner bir aletle (elmas bitirme frezi, kaba disk) ince bir tabaka halinde çıkarın. Ardından tüm kalıntıları temizlemek için kaviteyi su ile yıkayın ve su ve yağ içermeyen havayla kurutun.

4. Pulpa koruması / Kaida

Elde bir mine-dentin bağlantısı ajanı kullanılıyorsa, kaida materyali uygulanmayı. Çok derin kavitelerde, pulpaya yakın bölgeler seçi olarak bir kalısjum hidroksit astar (örn. ApexCal®) ile örtülmeli ve ardından basınçla dayanıklı siman (cam iyonomer siman, örn. Vivaglass® Liner) ile kaplanmalıdır. Mine-dentin adezifleriyle bonding yapma işleminden yararlanılabilmek için kavite duvarlarının geri kalan bölgelerini örtmeyin.

5. Matriks / Interdental kama uygulaması

Proksimal alanı etkileyen kaviteler için sancı bir matriks veya bölümlü bir matriks kullanımını ve kamalayın.

6. Hazırlama / Bonding ajanının uygulanması

Bonding ajanının hazırlanması ve uygulanması kullanılan ürünün kullanma talimatları doğrultusunda yapılır. İvoaclor Vivadent kendinden asitleyici bir adezivin, örneğin Adhese® Universal adezivin kullanılmasını önermektedir.

7. Compoglass F'nin uygulanması

- Optimum sonuçlar elde etmek için Compoglass F, en fazla 3 mm^{1/2} (ağzı renkler için) ya da 2 mm^{1/2}lik katmanlar (köy renkler = 340/A4) halinde uygulanmalı ve uygun aletlerle (örn. OptraSculpt®) adapte edilmelidir. Temas noktaları oluşturmamın zor olduğu büyük kaviteler için özel bir temas noktası aleti (örn. OptraContact) kullanılabilir.
- Tam polimerizasyon için maruziyet süresinin yeterli olması gereklidir. Tavsiye edilen maruziyet süreleri ve ışık şiddeti için bkz. Tablo 1.
- Sertleştirme işlemini çıkış penceresini mümkün olduğu kadar restorasyona yakın tutun.
- Bir metal matriks kullanılmış durumda matriks çıkarıldıkten sonra bukkal ve lingual/palatal yönlerden ek olarak işin uygulayın.

Русский

Cihaz Program	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	–	–	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	–	20 s
Işık şiddeti		Maruziyet süresi	
$\geq 600 \text{ mW/cm}^2$		40 s	
$\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$		20 s	

Tablo 1

8. Bitirme / Oklüzyon kontrolü / Polisaj

Polymerizasyondan sonra materyal fazlalıklarını uygun bir bitime frezi (örn. AstroPol® F) veyaince gelenel elmas frezle temizleyin. Proksimaldeki materyal fazlalıklarının esnek diskler, bitirme神器leri veya elmas kaplı törpülerle temizleyin. Oklüzyon ve artikülasyonu kontrol edin ve restorasyon yüzeyinde erken temat noktaları veya istenmeyen okluzal izler önclemek için gerekli düzeltmeleri yapın. Restorasyonun yüksekk derecede parlaklı olmasına için polisaj diskleri ve polisaj神器lerinin yanı sıra silikon parlaklıclar (örn. OptraPol®) kullanın.

Ek notlar

1. Compoglass F'yi oda sıcaklığında kullanın. Soğuk materyalin kabindan çıkarılması zor olabilir.
2. Sadece tek kullanımlıktır. Eğer Compoglass F Cavifil ile doğrudan hastanın ağızının içinde uygulanırsa, hijyenik nedendenler (hastalar arasında çapraz kontaminasyonun önlenmesi) dolayı Cavifil yalnızca tek hâta için kullanılmalıdır.
3. Cavifil'leri oksitleyici dezenfektanlarla dezenfekte etmeyin.

Uyarı bilgileri

Sertleşmemiş Compoglass F'nin ciltle / mukoza zarlarıyla ve gözlerle temas etmesini önleyin. Polymerize olmayan Compoglass F hafif tahrîse neden olabilir ve metakrilatlarla karşı duyarlılığı yol açabilir.

Piyasada satılan olanın tıbbi eldivenler metakrilatların hassaslaştırıcı etkisine karşı yeterli koruma sağlamamaktadır.

Saklama ve hijyen

- Compoglass F'yi son kullanma tarihi geçtiğinden sonra kullanmayın.
- Son kullanma tarihi: ambalajın üzerindeki nota bakın.
- Saklama sıcaklığı 2–28°C.
- Ürünü kullanıldıkten sonra Cavifil'leri derhal kapatın. İşığı maruz kalması zamanından önce polymerize olmasına neden olur.

Çocuklar için erişimeyeceği bir yerde saklayın!

Sadece diş hekimliği alanında kullanılmak için!

Ürün dental alanda kullanılmak üzere geliştirilmiş olup kullanım bilgileri dahilinde uygulanması gerekmektedir. Dörtüncü ürünlerin kullanım alanları dışında ya da usuline uygun olmayan bir şekilde kullanımından kaynaklanan zararları sorumlu tutulmuştur. Bunun ötesinde, kullanım da, özellikle bu kullanım bilgilerinden yararlanmadan veya kullanmanın amacının ongörgülü hallerde, ürünün kullanılmadan önce kendin sorumluluğu dahilinde ürünün ongörgü amaca uygun olup olmadığını ve kullanım ona uygun olup olmadığını gözden geçirmekle yükümlüdür.

Описание

Compoglass® F – это светоотверждаемый рентгеноконтрастный пломбировочный материал на композитной основе. Compoglass F отверждается светом с длиной волны в диапазоне 400-500 нм (синий спектр). Compoglass F сочетает в себе преимущества стеклоиономерного цемента и светоотверждаемого композитного материала.

Цвета

Compoglass F выпускается в нескольких цветах.

Состав

Мономерная матрица состоит из диметакрилатов (19.3% по весу). Неорганические наполнители состоят из трифторида иттербия, Ba-Al-фторсиликатного стекла и сфероидного смешанного оксида (80.5% по весу). Дополнительно в материале содержатся инициаторы, стабилизаторы и пигменты (0.20% по весу).

Общее содержание неорганических наполнителей составляет 57.5% по объему или 80.5% по весу. Размер частиц в диапазоне от 0,2 до 3 мкм.

Показания

- Пломбирование молочных зубов
- Реставрации класса V (пришеечный кариес, эрозии корня зуба, клиновидные дефекты)
- Реставрации класса III
- small to medium sized restorations of classes I and II

Противопоказания

- Постановка пломбы из Compoglass F противопоказана
- при наличии у пациента аллергии к любому из компонентов Compoglass F
 - при невозможности соблюдения предусмотренной техники применения
 - для прямого или непрямого перекрытия пульпы
 - для постоянных пломб с окклюзионной нагрузкой на зубах со вторично измененным дентином

Побочные эффекты

В редких случаях компоненты Compoglass F могут приводить к сенсибилизации. В таких случаях от последующего применения следует отказаться. Во избежание возможного раздражения пульпы, близкие к ней области следует защищать подходящим материалом (на близкое к пульпе области точно нанести препарат, содержащий гидроксид кальция, затем закрыть подходящим прокладочным материалом).

Взаимодействие с другими материалами

Материалы, содержащие эвгенол/гвоздичное масло, ингибируют полимеризацию композитов. Следовательно, необходимо избегать применения таких материалов в сочетании с Compoglass F.

При контакте с катионными жидкостями для полоскания полости рта, средствами для визуализации зубного налета или хлоргексидином может произойти изменение цвета.

Применение

1. Подбор цвета

Перед определением цвета почистите зубы. Цвет определяется на еще влажных зубах.

2. Обеспечение сухости

Необходимо обеспечить достаточную сухость рабочего поля, лучше всего при помощи коффердама (например, OptraDam® Plus).

3. Препарирование полости

Отпрепарируйте полость согласно требованиям адгезивной техники, т.е. в щадящем режиме для тканей зуба. Не препарировать острых краев и дополнительных поднутренний в зонах, не пораженных кариесом. Форма полости в основном должна определяться протяженностью кариозных поражений или формой старой пломбы. На передних зубах сделать скос эмали, на боковых зубах только слегка скруглить острые края эмали. Дефекты шейки зуба, не пораженные кариесом, не препарировать, только почистить лезмой или подводящей пастой (например, Proxite® RDA 36), а также резиновой чашечкой или врачающейся щеточкой. Склерозированный дентин в прищечной области снять малым сплоем с помощью врачающегося инструмента (алмазный финир, диск грубого зерниения). Затем удалить все остатки из полости водным спреем и высушить воздухом без примесей воды и масла.

4. Защита пульпы/прокладка

При применении адгезива для эмали и дентина от прокладочного материала следует отказаться. Только при глубоких, близких к пульпе полостях следует точно покрыть эти области препаратом, содержащим гидроксид кальция (например, ApexCaF®), а затем перекрыть устойчивым к нагружкам цементом (например, стеклоиономерным цементом, Vivaglas® Liner). Оставшиеся стени полости не закрывать, т.к. они будут использоваться для связи адгезива с эмалью и дентином.

5. Установка матрицы/межзубного клинышка

В случае полостей с апексимальной частью используйте либо циркулярную матрицу, либо частичную матрицу, закрепите межзубным клинышком.

6. Подготовка/нанесение бондингового агента

Нанесите бондинговый агент согласно инструкции по его применению. Ivoclar Vivadent рекомендует использовать, например, самопротравливающий адгезив Adhese® Universal.

7. Нанесение Compoglass F

- Для достижения оптимального результата Compoglass F следует наносить слоями толщиной не более 3 мм (светлые цвета) или не более 2 мм (темные цвета = 340/A4) и адаптировать материал в полости под подходящим инструментом (например, OptraSculpt®). В случае больших полостей с затрудненным формированием контактных пунктов можно дополнительно использовать специальный инструмент для формирования контактных пунктов (например, OptraContact).
- Для полной полимеризации требуется достаточное освещение. Рекомендации для времени освещения (Exposure Time) и интенсивности света (Light Intensity) см. в таблице 1.
- Выходное окошко световода стараться держать как можно ближе к пломбировочному материалу.

- В случае использования металлической матрицы после ее удаления провести дополнительную полимеризацию светом с буквой или язычкой/небной стороны.

Прибор Программа	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo Program	–	–	2x5 s
High Power Program	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start Program	2x 20 s	–	20 s

Мощность светового излучения	Время полимеризации
≥ 600 мВт/см ²	40 s
≥ 1000 мВт/см ²	20 s

Таблица 1

8. Обработка/проверка окклюзии/полировка

После полимеризации удалить излишки подходящими фирирами (например, Astropoil® F) или тонкозернистыми алмазными борами. Излишки с апексимальной стороны удалите гибкими дискаами, фирирующими полосками или алмазными файлами. Проверьте окклюзию и артикуляцию, при необходимости обточите, во избежание преждевременных контактов и нежелательных артикуляционных путей скольжения по поверхности пломбы. Проведите финишную полировку реставрации с помощью силиконовых полиров (например, OptraPol®, а также полировочных дисков и штилсов).

Особые указания

1. Compoglass F должен иметь при использовании комнатную температуру. Если материал хранился в холодильнике и не был доведен до комнатной температуры, его извлечение может быть затруднено.
2. Только для одноразового применения. Если Compoglass F наносится из кавиfila прямо в полость рта пациента, в целях соблюдения гигиены его можно использовать только с этим же пациентом (во избежание перекрестной инфекции между пациентами).
3. Не используйте окисляющие дезинфицирующие средства для дезинфекции кавифилов.

Меры предосторожности

Избегайте контакта незаполимеризованного материала Compoglass F с кожей/слизистой оболочкой и попадания в глаза. Незаполимеризованный Compoglass F может оказывать легкое раздражающее действие и приводить к сенсибилизации на метакрилаты. Доступные на рынке медицинские перчатки не защищают от сенсибилизирующего действия метакрилатов.

Рекомендации по хранению и гигиене:

- Compoglass F не использовать по истечении срока годности
- Срок хранения: смотрите на упаковке.

- Температура хранения 2–28 °C.
- Кавифилы закрывайте сразу после использования. Попадание света вызывает преждевременную полимеризацию.

Хранить в недоступном для детей месте! Для использования только в стоматологии!

Продукт был разработан для применения в стоматологии и подлежит использованию только в соответствии с инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за применение в иных целях или использование, не соответствующее инструкции. Кроме того, потребитель обязан под свою ответственность проверять продукт перед его использованием на соответствие и возможность применения для поставленных целей, если эти цели не указаны в инструкции по использованию.

Polski

Opis materiału

Compoglass® F jest światłoutwardzalnym, materiałem kompomerowym do wypełniania, dającym kontrast na zdjęciach rentgenowskich. Compoglass F polimeryzuje pod wpływem światła o długości fali 400-500 nm (światło niebieskie). Compoglass F łączy zalety cementów szkło-jonomerowych i światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych.

Kolory

Materiał Compoglass F jest dostępny w kilku kolorach.

Skład

Matryca monomerowa zawiera: dimetakrylany (19,30% wag.). Nieorganiczny wypełniacz stanowi: trójfluorek iterbu, szkło barwo-glinowo-fluorowo-kremowe i mieszanina tlenków sferycznych (80,5% wag.). Składniki dodatkowe: inicjatory, stabilizatory i barwniki (0,20% wag.). Calkowita zawartość wypełniacza nieorganicznego wynosi: 57,5% obj. lub 80,5% wag. Wielkość cząsteczek waha się od 0,2 do 3,0 µm.

Wskazania

- Wypełnianie ubytków w zębach mlecznych
- Wypełnianie ubytków klasy V (ubytki przyszyjkowe, nadzherki w obrębie cementu korzeniowego, ubytki klinowe)
- Wypełnianie ubytków klasy III
- Wypełnianie ubytków od malej i średniej wielkości, klasy I i II

Przeciwwskazania

Materiału Compoglass F nie należy stosować:

- u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników tego materiału,
- jeśli nie ma możliwości przestrzegania zalecanej techniki pracy,
- do bezpośredniego i pośredniego pokrycia miazgi,
- do wypełniania ubytków narażonych na duże obciążenia zgryzowe w zębach stałych.

Działania niepożądane

W rzadkich przypadkach może wystąpić nadwrażliwość na składniki materiału Compoglass F. Należy wtedy zrezygnować z jego stosowania. W celu uniknięcia podrażnienia miazgi, miejsca położone w jej pobliżu należy pokryć odpowiednim materiałem zabezpieczającym miazge/zębinię (nałożyc punktowo materiał zawierający wodorotlenek wapnia i pokryć go odpowiednim materiałem podkładowym).

Interakcje

Materiały zawierające eugenol lub olejk goździkowy hamują polimerzację kompomerów. Dlatego należy unikać ich stosowania w połączeniu z materiałem Compoglass F.

Związk kationowe stosowane do plukania jamy ustnej, preparaty służące do wybarwiania płytki nazębnej oraz chlorheksydyna, mogą powodować przebarwienia wypełniaczy z materiału Compoglass F.

Sposób postępowania

1. Dobór koloru

Przed określeniem koloru wypełnienia, zęby należy oczyścić. Podczas dobierania koloru, zęby powinny być wilgotne.

2. Izolacja pola zabiegowego

Pole operacyjne odpowiednio zabezpieczyć przed wilgocią, najlepiej za pomocą koferdama np. (OptaDam® Plus).

3. Opracowanie ubytku

Ubytek zabiegowy według zasad techniki adhezyjnej, tj. w sposób oszczędzający twarde tkanki zęba. Nie przygotować ostrych brzegów i dodatkowych podcięć w miejscach wolnych od próchnicy. Kształt ubytku powinien być określony przez zasięg ogniska próchnicowego lub kształtu poprzedniego wypełnienia. W zębach przedniach zakończyć krawędzie szkliwa. W zębach bocznych tylko zaokrąglić ostre krawędzie szkliwa. Ubytków przyszyjkowych pochodzenia niepróchnicowego nie opracować, tylko oczyścić pumeksem lub odpowiednią pastą czyszczącą (np. Proxyl® RDA 36) przy użyciu gumek, względnie szczoteczki rotacyjnych. Zębinę sklerotyczną (wierzchnią warstwę) w obrębie szycie zębowych usuwać drobnobrzastym wiertłem diamentowym lub grubozębistym krążkiem ścieśnym, pozostawiając tylko jej cienką warstwę. Następnie usunąć resztki materiału, wypłukując ubytek strumieniem wody i wysuszyć powietrzem wolnym od wody i oleju.

4. Ochrona miazgi / Założenie podkładu

Przy stosowaniu materiału łączącego ze szkliwem zębiną należy zrezygnować ze stosowania materiału podkładowego. Jedynie w głębszych ubytkach miejsca w pobliżu miazgi należy punktowo pokryć preparatem zawierającym wodorotlenek wapnia. Następnie miejsca te pokryć mechanicznie wytrzymanym światłoutwardzalnym podkładowym cementem szklano-jonerynowym (np. Vivaglass® Liner).

Pozostałych ścian ubytku nie pokrywać materialem podkładowym, gdyż niepopałka zębina jest niezbędna do tworzenia połączenia z systemem łączącym.

5. Zakładanie formówki / klinów międzyzębowych

W przypadku ubytków obejmujących powierzchnie styczne zębów, należy zastosować albo formówkę okrągłą albo formówkę częściowe oraz kliny międzyzębowe.

6. Wytrawianie / Nakładanie materiału łączącego

Wytrawianie i aplikację materiału łączącego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją stosowania danego materiału. Ivoclar Vivadent zaleca stosowanie samowytwarzającego systemu łączącego, np. Adhese® Universal.

7. Nakładanie materiału Compoglass F

- Aby uzyskać optymalny efekt, materiał Compoglass F nakładać warstwami o maksymalnej grubości 3 mm (kolor jasne), lub o grubości do 2 mm (kolor ciemny = 340/A4).
- Aby nastąpiła całkowita polimeryzacja materiału, konieczne jest odpowiednie naświetlanie. Zalecone czasy naświetlania i intensywności światła, przedstawione zostały w tabeli 1 (poniżej).
- Końcowkę światłowodową należy trzymać jak najblżej wypełnienia.
- W przypadku zastosowania formówki z paskiem metalowym, po jej usunięciu wypełnienie należy dodatkowo naświetlić od strony policzkoowej i językowej / podniebiennej.

Rodzaj lampy Program	Bluephase C8	Bluephase Style	Bluephase 20i
Turbo	-	-	2x5 s
High Power	2x 20 s	20 s	20 s
Soft Start	2x 20 s	-	20 s
Intensywność światła		Czas polimeryzacji	
≥ 600 mW/cm²		40 s	
≥ 1000 mW/cm²		20 s	

Tabela 1

8. Opracowanie wypełnienia / Kontrola okluzji / Polerowanie

Po polimeryzacji, nadmiar materiału usunąć odpowiednim narzędziem finirownym (np. Astropol® F) lub drobnożarnistym wiertłem diamentowym. W przestrzeniach międzyzębowych można zastosować gietkie krążki, paski ścieśne lub pilniki z nasypem diamentowym. Następnie skontrolować wypełnienie w okluzji i podczas artykulacji, w celu uniknięcia kontaktów przedwcześniejszych i nieprawidłowego prowadzenia zębów. Wypełnienie wypolerować do uzyskania wysokiego połysku, używając krążków i pasków ścieśnych a także silikonowych gumek (np. OptaPol®).

Wskazówki

Compoglass F powinien być stosowany w temperaturze pokojowej. Niska temperatura materiału może powodować trudności z wycisnięciem materiału ze strzykawki.

Warunki przechowywania i zalecenia higieniczne

1. Compoglass F powinien być stosowany w temperaturze pokojowej. Niska temperatura materiału może powodować trudności z wycisnięciem materiału ze strzykawki.
2.  Do jednorazowego stosowania. Ze względów higienicznych, w przypadku nakładania materiału Compoglass F bezpośrednio z pojemnika całkowicie w jamie ustnej, należy stosować go tylko u jednego pacjenta, aby uniknąć zakażeń krzyżowych.
3. Do dezynfekcji nie należy stosować środków utleniających.

Ostrzeżenie

Unikać kontaktu niespolimeryzowanego materiału Compoglass F ze skórą, błoną śluzową i oczami. Niespolimeryzowany materiał może działać drażniąco i prowadzić do nadwrażliwości na metakrylan.

Rekawiczki medyczne, będące w powszechnym użyciu, nie zapewniają wystarczającej ochrony przed uczulającym działaniem metakrylanów.

Warunki przechowywania i zalecenia higieniczne

- Materiału Compoglass F nie stosować po upływie terminu ważności.
- Data ważności materiału umieszczona jest na opakowaniu.
- Materiał Compoglass F przechowywać w temperaturze od 2 do 28 °C.
- Pojemniki całkowicie zamknięć bezpośrednio po użyciu, w celu uniknięcia przedwcześniejszej polimeryzacji materiału.

Materiał przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Materiał przeznaczony tylko do użytku w stomatologii!

Material został przeznaczony wyłącznie do stosowania w stomatologii. Przy jego stosowaniu należy
ścisłe przestrzegać instrukcji użycia. Nie ponosi się odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania instrukcji lub stosowania niezgodne z podanymi w instrukcji wskazaniami. Użytkow-
nik odpowiada za testowanie produktu dla swoich własnych celów i za jego użycie w każdym innym
przypadku nie wyzszeznionym w instrukcji. Opti produktu i jego skład nie stanowią gwarancji i nie są
wiążące.

Ivoclar Vivadent – worldwide

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd.

1 – 5 Overseas Drive
P.O. Box 367
Noble Park, Vic. 3174
Australia
Tel. +61 3 7995 9599
Fax +61 3 7995 9645
www.ivoclarvivadent.com.au

Ivoclar Vivadent GmbH

Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Wien
Austria
Tel. +43 1 263 191 10
Fax: +43 1 263 191 111
www.ivoclarvivadent.at

Ivoclar Vivadent Ltda.

Alameda Caiapós, 723
Centro Empresarial Tamboré
CEP 06460-110 Barueri – SP
Brazil
Tel. +55 11 2424 7400
Fax +55 11 3466 0840
www.ivoclarvivadent.com.br

Ivoclar Vivadent Inc.

1-6600 Dixie Road
Mississauga, Ontario
L5T 2Y2
Canada
Tel. +1 905 670 8499
Fax +1 905 670 3102
www.ivoclarvivadent.us

Ivoclar Vivadent Shanghai

Trading Co., Ltd.
2/F Building 1, 881 Wuding Road,
Jing An District
200040 Shanghai
China
Tel. +86 21 6032 1657
Fax +86 21 6176 0968
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Calle 134 No. 7-B-83, Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 3399
Fax +57 1 633 1663
www.ivoclarvivadent.co

Ivoclar Vivadent SAS

B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH

Dr. Adolf-Schneider-Str. 2
D-73479 Ellwangen, Jagst
Germany
Tel. +49 7961 889 0
Fax +49 7961 6326
www.ivoclarvivadent.de

Wieland Dental + Technik

GmbH & Co. KG
Lindenstrasse 2
75175 Pforzheim
Germany
Tel. +49 7231 3705 0
Fax +49 7231 3579 59
www.wieland-dental.com

Ivoclar Vivadent Marketing

(India) Pvt. Ltd.
503/504 Raheja Plaza
15 B Shah Industrial Estate
Veera Desai Road, Andheri (West)
Mumbai, 400 053
India
Tel. +91 22 2673 0302
Fax +91 22 2673 0301
www.ivoclarvivadent.in

Ivoclar Vivadent s.r.l.

Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italy
Tel. +39 051 6113555
Fax +39 051 6113565
www.ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent K.K.

1-28-24-4F Hongo
Bunkyo-ku
Tokyo 113-0033
Japan
Tel. +81 3 6903 3535
Fax +81 3 5844 3657
www.ivoclarvivadent.jp

Ivoclar Vivadent Ltd.

12F W-Tower, 1303-37
Seocho-dong, Seocho-gu,
Seoul 137-855
Republic of Korea
Tel. +82 2 536 0714
Fax +82 2 596 0155
www.ivoclarvivadent.co.kr

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.

Av. Insurgentes Sur No. 863,
Piso 14, Col. Nápoles
03810 México, D.F.
México
Tel. +52 55 5062 1000
Fax +52 55 5062 1029
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent BV

De Fruittuinse 32
2112 NZ Hoofddorp
Netherlands
Tel. +31 23 529 3791
Fax +31 23 555 4504
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Ltd.

12 Omega St, Rosedale
PO Box 303011 North Harbour
Auckland 0751
New Zealand
Tel. +64 9 914 9999
Fax +64 9 914 9990
www.ivoclarvivadent.co.nz

Ivoclar Vivadent Polska

Sp. z o.o.
Al. Jan Pawla II 78
00-175 Warszawa
Poland
Tel. +48 22 635 5496
Fax +48 22 635 5469
www.ivoclarvivadent.pl

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Prospekt Andropova 18 korp. 6/
office 10-06
115432 Moscow
Russia
Tel. +7 499 418 0300
Fax +7 499 418 0310
www.ivoclarvivadent.ru

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.

Qlaya Main St.
Siricon Building No.14, 2nd Floor
Office No. 204
P.O. Box 300146
Riyadh 11372
Saudi Arabia
Tel. +966 11 293 8345
Fax +966 11 293 8344
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.

Carretera de Fuencarral nº24
Portal 1 – Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid)
Spain
Tel. +34 91 375 78 20
Fax: +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB

Dalvägen 14
S-169 56 Solna
Sweden
Tel. +46 8 514 939 30
Fax +46 8 514 939 40
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison Office

:Tesvikte Mahallesi
Sakayik Sokak
Nisantasi' Plaza No:38/2
Kat:5 Daire:24
34021 Sisli – İstanbul
Turkey
Tel. +90 212 343 0802
Fax +90 212 343 0842
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited

Ground Floor Compass Building
Feldspar Close
Warren Business Park
Enderby
Leicester LE19 4SE
United Kingdom
Tel. +44 116 284 7880
Fax +44 116 284 7881
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc.

175 Pineview Drive
Amherst, NY. 14228
USA
Tel. +1 800 533 6825
Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us

ivoclar
vivadent
clinical